



## Enchimento exterior

### Ficha de informação técnica

1kg / Item no.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Item no.101322 / EAN 4016215101322



A massa de reparação à base de cimento, resistente às intempéries e à humidade, é a solução fiável para substratos minerais no interior e no exterior. É ideal para a reparação de fissuras, buracos e roturas e impressiona pela sua elevada aderência, resistência robusta e durabilidade.

- Massa de nivelamento branca, modificada com resina sintética
- para fachadas e espaços húmidos
- para enchimento e alisamento
- Resistente às intempéries e à humidade
- alisamento fino
- Baixo teor de cromato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, anexo XVII (47)

### Domínio de aplicação

Para nivelar substratos irregulares, para preencher fissuras e buracos em paredes e tectos minerais em áreas interiores e exteriores.

### Preparação

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

### Processamento

Polvilhar lentamente o baufan exterior filler em água limpa num recipiente de mistura limpo, mexendo até obter uma mistura pastosa e sem grumos. Proporção de mistura para 1,0 kg de baufan Exterior Filler: Enchimento, espátula - aprox. 0,3 a 0,4 litros de água. Depois de misturar, deixe amadurecer durante aprox. 1 minuto e mexa novamente. O material preparado permanece trabalhável durante aprox. 4 horas e não deve ser diluído posteriormente. Aplicar com uma espátula, espátula, etc. em qualquer espessura de camada. Limpar as ferramentas com água limpa imediatamente após a utilização. A pintura e a colagem subsequentes só devem ser efectuadas quando a superfície nivelada estiver completamente seca. As instruções dos fabricantes de tintas e adesivos para o pré-tratamento de substratos cimentícios devem ser respeitadas. Tempo de secagem: aprox. 12 horas por mm de espessura de camada em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem é correspondentemente mais longo. Tempo de abertura: aprox. 4 - 5 horas trabalháveis

### Consumo

por mm de espessura de camada → aprox. 1,5kg/m².

### Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

### Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, o ar ambiente e o substrato Manter fora do alcance das crianças. Evitar a inalação de poeiras. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se possível, retirar as lentes de contacto. Em caso de contacto com a pele: Lavar abundantemente com

#### Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

água e sabão. Em caso de necessidade de aconselhamento médico, ter a embalagem ou o rótulo à mão. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. contém: Cimento Portland GISCODE ZP1 - baixo teor de cromato de acordo com TRGS 613

**Dica:**

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.