

Enchimento fino

Ficha de informação técnica

400g / Item no.101063 / EAN 4016215101063



Composto de nivelamento de emulsão pronto a usar para madeira envernizada e não tratada, substratos minerais (por exemplo, betão, gesso e alvenaria), bem como camadas de tinta de emulsão e substratos interiores semelhantes. Substrato ideal para camadas subsequentes de tintas de resina acrílica ou alquídica. Pode ser alisado muito facilmente e lixado de forma excelente após a secagem. Não pode ser utilizado em plásticos e metais.

- Para madeira, superfícies pintadas e substratos semelhantes
- Substrato ótimo para revestimentos subsequentes com tintas acrílicas ou de resina sintética
- sem solventes
- fácil de alisar
- Muito boas propriedades de lixagem
- para interiores

Domínio de aplicação

Massa de enchimento para nivelar pequenos desníveis em áreas interiores. Após a lixagem, o substrato ideal está pronto para a pintura.

Preparação

Para suportes como gesso, betão e placas de gesso. Também pode ser utilizado em madeira natural, aglomerado de madeira, contraplacado, placa de blocos, etc. O suporte deve estar seco, limpo, estável e isento de pó e gordura. Remover do suporte os materiais soltos, o papel de parede antigo e as tintas pouco aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos muito absorventes, lixados e que possam ficar com giz. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste.

Processamento

Amassar bem o tubo antes de o utilizar! Aplicar com uma espátula ou diretamente do tubo. O betume seca sem fissurar até uma espessura de camada de 3 mm. Para camadas mais espessas, aplicar várias camadas depois de a camada anterior ter secado. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Após a secagem, a massa pode ser facilmente lixada. Tempo de secagem: aprox. 1-2 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Consumo

por mm de espessura de camada → aprox. 1,8 kg/m².

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização do material de enchimento. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.