



Espaço de vida branco

Ficha de informação técnica

2,5l / Item no.100677 / EAN 4016215100677

5l / Item no.100684 / EAN 4016215100684

10l / Item no.100691 / EAN 4016215100691



Tinta de emulsão branca para paredes e tectos em áreas habitacionais. Fácil de aplicar, garante superfícies uniformes e mate e impressiona pela sua elevada opacidade. Baixa emissão e sem solventes - ideal para revestimentos novos e de renovação em espaços habitacionais.

- Tinta interior branca, altamente opaca
- Processamento fácil
- Relação de contraste classe 2 com um rendimento de 6,5 m²/l
- Classe 3 de resistência à abrasão em húmido, de acordo com a norma DIN EN 13300
- Nível de brilho mate
- Isento de solventes, plastificantes e substâncias activas para o embaciamento
- pulverizável sem ar

Domínio de aplicação

Tinta de emulsão para superfícies interiores de paredes e tectos.

Preparação

Para todos os suportes minerais (como betão, alvenaria, massas de nivelamento, cimento, gesso e cal), placas de gesso cartonado e outras paredes de gesso cartonado, tintas de emulsão bem aderentes, bem como aparas de madeira, tecido de vidro e outros papéis de parede e revestimentos de parede que possam ser pintados. O suporte deve estar seco, limpo, estável e isento de pó e gordura. Remover do suporte o material solto, o papel de parede antigo e as tintas pouco aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ficar com giz. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel, trincha, trincha plana ou equipamento de pulverização adequado. Como primário, a tinta pode ser diluída com um máximo de 5 % de água. A camada superior é aplicada sem diluição depois de a primeira camada de tinta ter secado. Ao revestir áreas maiores, trabalhar molhado sobre molhado para evitar a acumulação. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 5 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 10% de concentrados de coloração universais ou tinta de coloração e de tom completo. Notas sobre a aplicação de spray airless: Ângulo de pulverização: 50° Bico: 0,023 - 0,027 Pressão de pulverização: 120 - 180 bar

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → a partir de 150 ml/m² Determinar a quantidade exacta de consumo através de um teste de revestimento no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar circulante e substrato Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem. Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Utilizar o filtro combinado A2/P2 aquando da pulverização.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado actual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.