

Tinta para parede à prova de lavagem

Ficha de informação técnica

2,5l / Item no.100509 / EAN 4016215100509

5l / Item no.100523 / EAN 4016215100523

10l / Item no.100547 / EAN 4016215100547



Tinta branca mate com bom poder de cobertura para paredes e tetos em ambientes interiores. Aplicação fácil e eficiente com rolo, pincel ou um pulverizador adequado.

- pintura interior mate
- Boa opacidade
- racional para processar
- Relação de contraste classe 3 com um rendimento de 8 m²/l
- Nível de brilho mate
- cumpre os requisitos do AgBB (Comité de Avaliação dos Produtos de Construção Relacionados com a Saúde)
- Isento de solventes, plastificantes e substâncias activas para o embaciamento
- pulverizável sem ar

Domínio de aplicação

Tinta de dispersão branca para superfícies interiores.

Preparação

Para todos os suportes minerais (como betão, alvenaria, massas de enchimento, rebocos de cimento, gesso e cal), placas de gesso cartonado e outras placas de construção a seco, camadas de tinta de dispersão bem aderentes, bem como papel de parede texturado e outros tipos de papel de parede e revestimentos de parede que possam ser pintados. O suporte deve estar seco, limpo, resistente, isento de poeira e gordura. Remova do suporte qualquer material solto, papel de parede antigo e pinturas com fraca aderência. Aplique uma camada de primário «baufan Tiefgrund LF» em suportes altamente absorventes, arenosos ou que apresentem efflorescências de giz. Repare fissuras, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento «baufan» adequada.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com rolo, pincel, escova, pincel de superfícies ou pulverizador adequado. Para a camada de pré-aplicação, a tinta pode ser diluída com, no máximo, 5 % de água. A camada de acabamento é aplicada sem diluir, após a secagem completa da primeira camada de tinta. Ao revestir superfícies maiores, trabalhar «molhado sobre molhado» para evitar marcas de transição. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:

aprox. 5 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:

Com, no máximo, 10 % de concentrados de tonalização universais ou tintas de cor pura e tintas para tonalização.

Instruções para a aplicação por pulverização airless:

Ângulo de pulverização: 50°

Bocal: 0,023 – 0,027

Pressão de pulverização: 120 – 180 bar

Consumo

Superfícies lisas/reboco de grão fino → a partir de 150 ml/m²

Determinar o consumo exato através de uma aplicação de teste na superfície.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado actual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo.

Notas

Temperatura de aplicação:

+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Cobrir as superfícies que não vão ser pintadas. Em trabalhos de pulverização, utilizar um filtro combinado A2/P2. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Para obter dados relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas através do nosso site www.baufan.de.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l.

Eliminação:

Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Os resíduos líquidos devem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 08 01 12.

GISCODE para materiais de revestimento: BSW20

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.