

Tinta acrílica para fachadas EXTRA

Ficha de informação técnica

2,5l / Item no.020623 / EAN 4016215020623

5l / Item no.020654 / EAN 4016215020654

10l / Item no.020708 / EAN 4016215020708



Esta tinta de fachada resistente às intempéries impressiona com a sua elevada opacidade e um acabamento uniforme e mate. É estável aos raios UV, impermeável à chuva e particularmente resistente a influências externas. Ideal para revestimentos novos e de renovação, garante fachadas duradouras e bem conservadas com um aspeto moderno.

- Revestimento mate com elevada opacidade
- Resistente às intempéries e estável aos raios UV
- resistente à abrasão
- pulverizável sem ar
- 1 litro para cerca de 6 m² para uma única demão num substrato liso

Domínio de aplicação

Tinta de emulsão para revestimentos de fachadas resistentes às intempéries e à chuva - não amarelece, é resistente aos álcalis e também é adequada para utilização em interiores.

Preparação

Para todos os suportes minerais (tais como betão, alvenaria, massas de nivelamento, cimento, gesso e reboco de cal), camadas de tinta de emulsão de aderência firme. O suporte deve estar seco, limpo, sólido, uniformemente absorvente e isento de poeiras e gorduras. Remover do suporte o material solto e as camadas de tinta mal aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ser marcados com giz. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado (por exemplo, massa de enchimento exterior baufan).

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel, trincha, trincha plana ou equipamento de pulverização adequado. Como primário, a tinta pode ser diluída com um máximo de 10 % de água. Aplicar sem diluição como camada de acabamento depois de a primeira camada de tinta ter secado. Ao revestir áreas maiores, trabalhar molhado sobre molhado para evitar a acumulação. A tinta não deve ser aplicada sob luz solar direta, ventos fortes ou onde haja risco de chuva. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 5 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 10% de concentrados de coloração universais ou tinta de coloração completa. Observar as informações técnicas relevantes relativas à resistência à luz e às intempéries. Notas sobre a aplicação por pulverização sem ar: Ângulo de pulverização: 50° Bico: 0,023 - 0,027 Pressão de pulverização: 120 - 180 bar

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → a partir de 150 ml/m² Determinar a quantidade exacta de consumo através de um teste de revestimento no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de aplicação: +5 °C a +30 °C para o material, o ar circulante e o suporte Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem. Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Utilizar o filtro combinado A2/P2 aquando da pulverização.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.