

Bloqueador de manchas Aqua-Deck Branco

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Item no.020180 / EAN 4016215020180

10l / Item no.020203 / EAN 4016215020203



Tinta branca, à base de água, para renovação e isolamento, com excelente poder de cobertura para utilização em interiores. Evita a penetração de nicotina, marcas de água, manchas de fuligem e gordura, substâncias corantes de placas de gesso e painéis de madeira e contaminantes semelhantes no substrato. É ideal como acabamento mate, mas também pode ser trabalhado da forma habitual com papel de parede, tintas de emulsão e rebocos.

- Tinta de renovação sem solventes com elevada opacidade
- Evita a penetração de manchas de nicotina, fuligem, gordura e água
- Isola substâncias corantes de placas de gesso cartonado, OSB e placas de madeira para construção
- 2 em 1 - tinta isolante e revestimento superior
- Rácio de construção classe 1 com uma cobertura de 6 m²/l
- Classe 2 de resistência à abrasão em húmido de acordo com a norma DIN EN 13300
- Grau de brilho G4: mate opaco
- pulverizável sem ar
- para interiores

Domínio de aplicação

Tinta isolante branca, sem solventes, para interiores: cobre manchas de nicotina, fuligem, gordura e água - ideal para renovações rápidas em espaços residenciais e hotéis.

Preparação

Para todos os suportes minerais (como rebocos de gesso, cal e cimento, betão e alvenaria), bem como tintas de dispersão, rebocos de resina sintética, placas de gesso cartonado, placas OSB e placas de construção em madeira. Ideal também para suportes não resistentes a solventes, como o poliestireno e a espuma rígida. O suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (por exemplo, pó). Remova do suporte qualquer material solto e camadas de pintura com fraca aderência. Aplique uma camada de primário «baufan Tiefgrund LF» em suportes altamente absorventes, arenosos ou que libertem giz. Repare fissuras, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento «baufan» adequada.

Processamento

Agite bem antes de utilizar e aplique sem diluir com rolo, escova, pincel ou pulverizador adequado, de forma a obter uma superfície uniforme e sem falhas. Se necessário, aplique uma segunda demão após a primeira demão ter secado completamente. Ao revestir superfícies maiores, trabalhe «molhado sobre molhado» para evitar marcas de transição. Limpe os utensílios de trabalho com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:

aprox. 6 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis (por exemplo, temperatura baixa ou humidade elevada), o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:

É possível tonalizar com concentrados de tonalização universais (apenas tipos LW-Oxyd) até um máximo de 0,2 %, sem comprometer o efeito isolante.

Instruções para a aplicação por pulverização airless

Ângulo de pulverização: 50°

Bocal: 0,023 – 0,027

Pressão de pulverização: 120 – 180 bar

Estado: 17.10.2026

Página 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Consumo

Superfícies lisas/reboco de grão fino → a partir de 150 ml/m²

Determinar o consumo exato através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo.

Notas

Temperatura de aplicação:

+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Para não comprometer o efeito isolante, o baufan Aqua-Deck não deve ser diluído nem misturado com outros materiais (como tintas de dispersão ou tintas de cobertura total).

Manter fora do alcance das crianças. Cobrir as superfícies que não vão ser pintadas. Em trabalhos de pulverização, utilizar um filtro combinado A2/P2. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a corpos de água ou ao solo.

Para obter dados relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l.

Eliminação:

Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Os resíduos líquidos devem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 08 01 12.

GISCODE para materiais de revestimento: BSW20

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.