Massa de vidraceiro profissional

Ficha de informação técnica

750g / Item no.059803000 / EAN 4016818390680

Massa de vidraceiro de alta qualidade para vedação de vidros simples em caixilhos de madeira e metal. A prática lata redonda garante um armazenamento estável e limpo

- Massa de vidraceiro de alta qualidade para vidros de acordo com a norma DIN 18545
- Cor bege

Domínio de aplicação

Massa de vidraceiro de alta qualidade para vedação de vidros simples.

Preparação

As superfícies de colagem devem estar secas, estáveis e isentas de agentes de separação (poeiras, gorduras, etc.). Remover as camadas de tinta mal aderentes. Aplicar um primário adequado nos reforços de madeira. Assegurar-se de que as camadas de primário não contêm agentes desmoldantes.

Processamento

Pressionar bem a massa de vidraceiro PROFI no rebaixo e alisar a superfície com uma espátula. Durante o tempo de secagem, é essencial evitar que a condensação penetre no leito da massa. Como a massa necessita de oxigénio para endurecer, as janelas duplas não devem ser montadas imediatamente após o envidraçamento. Após cerca de 4 a 6 semanas, revestir a massa endurecida com uma tinta resistente às intempéries. O tempo frio ou húmido pode afetar significativamente o tempo de secagem.

Armazenamento

Conservar em local fresco e protegido da luz solar direta. Prazo de validade em recipiente fechado 12 meses.

Notas

Devem ser respeitadas as disposições da ficha técnica BFS n.º 23, DIN 18361 e DIN 18545. Não utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de obras. Eliminar os resíduos não curados de acordo com o código de resíduos n.º EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.