

Paragem de água

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.128022 / EAN 4016215128022



Selante permanentemente elástico, reforçado com fibras, para a vedação fiável de fissuras, buracos e fugas. Imediatamente impermeável - mesmo com chuva, neve ou em substratos húmidos. Adere de forma fiável a quase todos os materiais de construção e tem uma capacidade de vedação de fendas até 10 mm. Pode ser pintado e é fácil de aplicar, sendo ideal para reparações em telhados, varandas, caleiras, tubos e muitas outras áreas interiores e exteriores.

- Massa de vedação permanentemente elástica
- Imediatamente à prova de água - em qualquer clima
- reforçado com fibras
- Cobertura de fissuras até 10 mm
- Também adere a superfícies húmidas

Domínio de aplicação

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Preparação

baufan Wasser-Dicht adere a todos os materiais comuns utilizados no sector da construção, tais como betume, telhas, feltros para telhados, alumínio, cobre, zinco, betão, tijolos, telhas, madeira, etc. O substrato deve ser estável e isento de agentes separadores. Remover mecanicamente a sujidade, a alvenaria solta, o musgo e outra vegetação. Substratos que não suportam carga - tais como reboco lixado e friável - devem ser consolidados com o baufan Deep Primer LF.

Processamento

O baufan Wasser-Dicht está pronto a ser utilizado e não deve ser diluído. Pode ser aplicado com um pincel ou uma espátula. Durante a aplicação, deve assegurar-se que a superfície está selada e que a espessura mínima da camada é de 2 mm. Se a aplicação for efectuada num substrato húmido ou em condições climáticas adversas (baixas temperaturas, chuva, etc.), deve ser aplicada uma segunda demão, o mais tardar, após uma semana. É possível recobrir com tintas acrílicas após 24 horas. Limpar as ferramentas após a utilização. Tempo de secagem: aproximadamente 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); humidade relativa superior a 90%, especialmente em conjunto com baixas temperaturas, pode afetar significativamente o tempo de secagem e as propriedades de qualidade.

Consumo

aprox. 1,5 kg/m²

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Usar luvas de proteção/proteção ocular. EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar/chuvar a pele com água abundante. EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se for necessário aconselhamento médico, ter à mão a embalagem ou o rótulo do produto. Manter o recipiente bem fechado num local bem ventilado. Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais, de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais. Contém: Nafta (petróleo) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Classe: 3, Cl.-Code: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 O produto não está sujeito ao ADR, uma vez que tem um ponto de inflamação superior a 23°C, é transportado em contentores de capacidade inferior a 450 litros e tem um tempo de trânsito superior a 40 segundos (secção 2.2.3.1.5.).

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.