Vopsea pentru acoperiș și soclu

Fișă cu informații tehnice

5l / Articolul nr.095005001 / EAN 4007955950059 (Schiefer)
5l / Articolul nr.095205001 / EAN 4007955952053 (Torf)
5l / Articolul nr.095305001 / EAN 4007955953050 (Havana)
5l / Articolul nr.095405001 / EAN 4007955954057 (Sandstein)
5l / Articolul nr.095505001 / EAN 4007955955054 (Steingrau)
5l / Articolul nr.095705001 / EAN 4007955957058 (Ziegelrot)
5l / Articolul nr.096005001 / EAN 4007955960058 (Terra)
5l / Articolul nr.096105001 / EAN 4007955961055 (Basaltblau)
5l / Articolul nr.096205001 / EAN 4007955962052 (Betongrau)
5l / Articolul nr.096305001 / EAN 4007955963059 (Antracit)

Vopsea de dispersie sintetică foarte opacă și foarte economică pentru acoperiri durabile și rezistente la lumină. Potrivit pentru tencuială, zidărie, acoperișuri din fibrociment, țigle și acoperiri vechi solide. Vopseaua impresionează prin curgerea uniformă, aderența bună și rezistența ridicată la intemperii. Ideală pentru utilizare în interior și exterior și perfectă pentru suprafețe permanent bine întreținute, cu culori stabile.

- Clasa 2 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- rezistent la abraziune
- Rezistent la intemperii
- Fără solvenți și respirabil
- diluabil în apă
- Pot fi amestecate între ele și cu vopseaua albă pentru fațade
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Potrivit pentru acoperirea țiglelor, a acoperișurilor din fibrociment (de ex. Eternit), tencuială, beton, zidărie și substraturi minerale similare.

Pregătire

Substratul trebuie să fie uscat, curat, stabil și lipsit de praf și grăsime. Dacă este necesar, curățați suprafața. Utilizare ca vopsea pentru acoperișuri: Pretratați suprafața cu un grund de calitate cu penetrare profundă. Aplicați vopseaua pentru acoperiș și plinte numai după ce grundul este complet uscat (12 - 24 de ore, în funcție de temperatura și umiditatea mediului ambiant). Utilizarea ca vopsea pentru plinte: O condiție prealabilă importantă pentru durabilitatea vopselei este ca plinta să fie protejată împotriva umidității din sol. Amorsați substraturile foarte absorbante și șlefuite cu un grund de calitate.

Procesare

Se amestecă bine vopseaua înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, pensulă sau folosind metoda airless. Vopseaua poate fi diluată cu aprox. 5 % apă pentru stratul de bază. După ce primul strat s-a uscat, aplicați vopseaua o dată sau de două ori nediluată, după cum este necesar.

Consum

1 litru este suficient pentru aprox. 6 m² cu un singur strat - în funcție de absorbția și structura substratului.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Pentru suprafețe mai mari, asigurați-vă că loturile sunt identice. Amestecați între ele loturi diferite. Nu aplicați sub + 5 °C substratul și temperatura camerei. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. Valoarea limită COV UE pentru acest produs: (Cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.