

Amorsare-Vopsea albă

Fișă cu informații tehnice

5I / Articolul nr.124758 / EAN 4016215124758



Acest grund creează baza ideală pentru acoperiri interioare și exterioare de înaltă calitate. Asigură o pregătire optimă a substratului și sprijină aplicarea uniformă și sigură a straturilor ulterioare de vopsele cu emulsie și rășini siliconice, precum și a straturilor interioare de vopsele cu emulsie de silicați. Pentru rezultate fiabile și un finisaj curat, de lungă durată.

- Vopsea de grund specială albă opacă
- medierea răspunderii
- Optimizează timpul de deschidere al straturilor ulterioare
- Întărește suprafața și reglează absorbția
- Fără solvenți și plastifianți
- interior și exterior

Domeniu de aplicare

Amorsă pentru interior și exterior: creează baza optimă pentru vopselele cu dispersie, rășini siliconice și silicați cu dispersie.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale, plăci de gips-carton și gips-carton, vopseluri de renovare, emulsii, vopseluri cu rășini siliconice și silicați, tencuieli cu rășini sintetice, metale neferoase și multe materiale plastice (aplicați un strat de testare pentru metale neferoase și materiale plastice). Suportul trebuie să fie ferm, uscat, sănătos, curat și fără agenți de separare. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Primer LF. Îndepărtați substraturile care nu pot fi consolidate și care au o aderență slabă. În caz de îndoială, aplicați un strat de testare.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Timp de uscare: aprox. 6 - 8 ore în condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă, suport moderat absorbant) - timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Culoare: Cu max. 10 % concentrați de culoare universală. Note privind aplicarea prin pulverizare airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

Consum

de la 100 - 130 ml/m² per strat pe un substrat neted. Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

Depozitare

A se păstra bine închis într-un loc răcoros, ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de prelucrare pentru material, aerul circulant și substrat nu trebuie să fie mai mică de +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosol sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai în vederea reciclării. Fișele cu date de securitate actuale pot fi obținute de pe site-ul nostru www.bb-farben.de sau la numărul de telefon 0341/44655-0. Valoarea limită COV UE pentru acest produs: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l. GISCODE pentru materialele de acoperire: BSW20.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.