



Amorsa stabilizată pentru sticlă cu apă pe bază de silicat de potasiu asigură consolidarea durabilă a substraturilor minerale și reglează în mod fiabil absorbția. Creează condiții optime pentru acoperiri ulterioare și este, de asemenea, ideal pentru diluarea profesională a vopselelor cu silicat - pentru aderență maximă și rezultate de lungă durată.

- Amorsă stabilizată pentru sticlă de apă pe bază de silicat de potasiu
- Amorsă pentru substraturi minerale
- Diluant pentru vopsele silicatice
- Foarte permeabil la vapori de apă
- are proprietăți naturale împotriva mușcăiului
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți
- pentru interior și exterior

### Domeniu de aplicare

Pentru fixarea substraturilor minerale cu absorbție mare și diferită și pentru diluarea vopselelor silicate.

### Pregătire

Potrivit pentru substraturi precum suprafețe de pereți și tavane din beton, tencuială de ciment și var-ciment, zidărie, substraturi de gips, plăci din fibrociment. De asemenea, pentru acoperiri adezive la rece cu var, minerale și silicați. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient, precum și straturile sinterizate, trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, aplicați un strat de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un filler baufan adecvat. Acoperiți în prealabil suprafețele care nu sunt destinate vopsirii, în special suprafețele din sticlă, aluminiu și ceramică. Spălați imediat stropii cu apă.

### Procesare

Se agită sau se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o perie, pensulă, perie plată sau echipament de pulverizare adecvat. Amorsa poate fi aplicată nediluată sau diluată până la 1:2 cu apă. Amorsați substraturile foarte absorbante de două ori umed pe umed și aplicați cu rola. Nu amestecați cu grunduri și vopsele pe bază de alte materiale. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 6 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat de absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare este proporțional mai lung.

### Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 100 ml/m<sup>2</sup> Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

### Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

### Note

Temperatura de aplicare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aerul circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai în vederea reciclării. GISCOD pentru materialele de acoperire: BSW40 Valoarea limită COV UE pentru acest produs: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Conținutul de COV al acestui produs max.: 1 g/l

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.