Vopsea protectoare

Fișă cu informații tehnice

250ml / Articolul nr.020289 / EAN 4016215020289

Vopsea de protecție albă, foarte opacă, cu film de protecție integrat pe termen lung pentru prevenirea fiabilă a infestării cu mucegai și ciuperci în interior. Ideală pentru suprafețele pereților și tavanelor din bucătării, băi și alte încăperi umede. Vopseaua este ușor de aplicat cu pensula de aplicare integrată și impresionează prin gradul ridicat de acoperire, suprafața rezistentă la frecare și finisajul uniform, mat - pentru încăperi permanent curate, igienice și bine întreținute.

- Tub cu pensulă de aplicare
- cu conservarea filmului pentru protecția pe termen lung a filmului de vopsea împotriva infestării cu mucegai
- Opacitate ridicată
- rezistent la abraziune
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Vopsea albă specială cu film de protecție împotriva mucegaiului. Foarte opacă, se curăță direct din tub cu o pensulă pe pereți interiori și tavane.

Pregătire

Pentru substraturi precum beton, zidărie, materiale de nivelare, tencuială de ciment, gips și var, gips-carton și alte plăci de gips-carton, straturi de vopsea emulsie cu aderență fermă, precum și așchii de lemn, țesături de sticlă și alte tapeturi și acoperitoare de perete care pot fi vopsite. Panouri de plafon din polistiren și suprafețe similare. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialul liber, tapetul vechi și vopselele cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați cu baufan Deep Primer LF substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat. Suprafețele deja infestate cu mucegai trebuie curățate cu baufan Mould Remover înainte de aplicarea primului strat.

Procesare

Îndepărtați infestarea cu mucegai existentă cu ajutorul dispozitivului de îndepărtare a mucegaiului. Agitați bine tubul înainte de utilizare și aplicați uniform culoarea de protecție pe zona care urmează să fie reparată. Dacă este necesar un al doilea strat, procesul poate fi repetat după ce primul strat s-a uscat. Curățați bine pensula cu apă după utilizare. Timp de uscare: aprox. 6 - 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi mai lung.

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 36 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de procesare: Nu sub +5 °C pentru material, aerul circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Pentru date relevante pentru siguranță, vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță. Fișele cu date de securitate actuale sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.