Filler exterior

Fișă cu informații tehnice

1kg / Articolul nr.101346 / EAN 4016215101346
5kg / Articolul nr.101322 / EAN 4016215101322

Fillerul de reparații pe bază de ciment rezistent la intemperii și umiditate este soluția de încredere pentru substraturile minerale în interior și exterior. Este ideal pentru repararea crăpăturilor, găurilor și rupturilor și impresionează prin aderența sa ridicată, rezistența robustă și durabilitatea de lungă durată.

- Compus de nivelare alb, modificat cu rășină sintetică
- pentru fațade și încăperi umede
- pentru umplere și netezire
- Rezistent la intemperii și umiditate
- netezire fină
- Cu conținut scăzut de cromat în conformitate cu Regulamentul UE 1907/2006, anexa XVII (47)

Domeniu de aplicare

Pentru nivelarea substraturilor inegale, pentru umplerea crăpăturilor și găurilor din pereții și plafoanele minerale în spații interioare și exterioare.

Pregătire

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.
Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Procesare

Se presară încet umplutura de exterior baufan în apă limpede într-un vas de amestecare curat, amestecând în același timp până când se obține un amestec lipicios și fără cocoloașe. Raport de amestecare pentru 1,0 kg de baufan Exterior Filler: umplere, mistrie - aprox. 0,3 până la 0,4 litri de apă. După amestecare, se lasă la maturat aprox. 1 minut și se amestecă din nou. Materialul preparat rămâne prelucrabil timp de aprox. 4 ore și nu trebuie diluat după aceea. Se aplică cu o spatulă, mistrie etc. în orice grosime de strat. Curățați uneltele cu apă curată imediat după utilizare. Nu aplicați straturile următoare de vopsea sau adeziv până când suprafața nivelată nu este complet uscată. Trebuie respectate instrucțiunile producătorilor de vopsele și adezivi pentru pretratarea substraturilor de ciment. Timp de uscare: aprox. 12 ore pe mm grosime strat în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare este proporțional mai lung. Timp deschis: aprox. 4 - 5 ore lucrabil

Consum

pe mm grosime strat → aprox. 1.5kg/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați inhalarea prafului. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi. A nu intra în ochi, pe piele sau pe îmbrăcăminte. În caz de contact cu ochii: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este posibil. În caz de contact cu pielea: Spălați abundent cu apă și săpun. Dacă este necesar sfatul medicului, pregătiți ambalajul sau eticheta. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

recipientele goale numai pentru reciclare. conține: Ciment Portland GISCODE ZP1 - conținut scăzut de cromat conform TRGS 613

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.