# Latex interior

Fișă cu informații tehnice

2,5l / Articolul nr.021422 / EAN 4016215021422
5l / Articolul nr.021453 / EAN 4016215021453
10l / Articolul nr.021507 / EAN 4016215021507

Vopsea albă pe bază de latex, rezistentă la frecare, pentru finisaje de înaltă calitate în interior. Vopseaua se remarcă prin puterea sa mare de acoperire și prin finisajul mat elegant al suprafeței. Astfel, este deosebit de potrivită pentru vopsirea suprafețelor netede și texturate, a țesăturilor din fibră de sticlă, precum și a tapetelor texturate și gofrate. Datorită rezistenței sale ridicate, vopseaua este ideală pentru suprafețele supuse unei uzuri intense. Rezultatul uniform asigură pereți îngrijiți și durabili, precum și un aspect modern și de înaltă calitate al încăperii.

- Pentru acoperiri interioare rezistente la uzură
- Opacitate ridicată
- Raport de contrast clasa 2 cu un randament de 6 m²/l
- Clasa 2 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- Grad de luciu G3 mat
- Nu conține solvenți, plastifianți și substanțe cu efect de aburire
- pulverizabil fără aer

## Domeniu de aplicare

Vopsea mată pe bază de latex pentru pereți și tavane din interior.

## Pregătire

Pentru toate suporturile minerale (cum ar fi betonul, zidăria, pastele de umplutură, tencuielile pe bază de ciment, gips și var), tapet cu fibră aspră, țesătură de sticlă și alte tipuri de tapet și acoperiri murale care pot fi vopsite, plăci de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate, precum și straturi de vopsea pe bază de dispersie bine aderente. Suprafața trebuie să fie uscată, curată, stabilă, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi și straturile de vopsea cu aderență slabă. Grunduiți suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau cretare cu grundul baufan Tiefgrund LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere baufan adecvat.

## Procesare

Amestecați bine înainte de utilizare și aplicați cu rola, peria, pensula, spatula sau un aparat de pulverizare adecvat. Pentru stratul de grund, vopseaua poate fi diluată cu maxim 5 % apă. Pentru stratul de acoperire, aplicați vopseaua nediluată după uscarea completă a primului strat. La vopsirea suprafețelor mai mari, lucrați „umed pe umed” pentru a evita apariția urmelor de pensulă. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:
aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă , suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

Nuanțare:
Cu maximum 10 % concentrate universale de nuanțare sau vopsea de bază și vopsea de nuanțare.

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duza: 0,023 – 0,027
Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

## Consum

Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 150 ml/m²
Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei straturi de probă pe obiect.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

## Depozitare
A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

## Note
Temperatura de aplicare:
de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. La lucrările de pulverizare, utilizați un filtru combinat A2/P2. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Evitați contactul cu ochii și pielea. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru date relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Valoarea limită a COV-urilor stabilită de UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Eliminare:
A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW20



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.