Plafon lipit și vopsea de perete

Fișă cu informații tehnice

2kg / Articolul nr.099797 / EAN 4016215099797

Vopsea lipită pentru tavane și pereți fabricată din materii prime naturale pentru acoperiri interioare de înaltă calitate. Transpirabilă și permeabilă la vapori de apă, ideală pentru substraturi minerale și tapet. Foarte opacă, alb natural și fără conservanți. Pentru suprafețe interioare curate, rezistente la ștergere și durabile.

- Permeabil la vapori de apă și respirabil
- acoperire bună
- tintabil
- fără conservanți
- Vopsea din argilă pudră obținută din materii prime naturale pentru acoperiri interioare rezistente la murdărie

Domeniu de aplicare

Distemper pentru suprafețele interioare ale pereților și tavanelor.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale (cum ar fi beton, zidărie, materiale de nivelare, ciment, gips și tencuială cu var), gips-carton și alte plăci de gips-carton, straturi de vopsea emulsie cu aderență fermă, precum și aschii de lemn și tapet. Substratul trebuie să fie uscat, curat, stabil, uniform absorbant și fără praf și grăsimi. Îndepărtați de pe suport materialele libere, tapetul vechi și tempera veche, straturile de vopsea cu aderență slabă. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Primer LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

Procesare

Se presară conținutul ambalajului în 2 litri de apă curată, rece, amestecând energic și se continuă amestecarea pentru scurt timp. Amestecați bine din nou după 2 ore. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să amestecați vopseaua cu o zi înainte și să o lăsați la înmuiat peste noapte. Vopseaua poate fi aplicată cu o rolă, pensulă, perie sau pensulă plată. Dacă culoarea substratului variază foarte mult, se recomandă aplicarea unui al doilea strat după ce primul strat s-a uscat complet. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu concentrate de colorare universale sau vopsea solidă colorantă și colorantă.

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → 2 kg pentru aprox. 15 m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea unui strat test pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă este nedeschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 60 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului)

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Deoarece vopseaua lipită pentru tavane și pereți baufan nu conține conservanți, produsul amestecat trebuie procesat în termen de 2 zile. Pentru a crește rezistența la ștergere, baufan Latex Binder poate fi adăugat la vopseaua preparată - cantitatea de apă trebuie redusă în funcție de cantitatea de liant adăugată. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Pentru date relevante pentru siguranță, consultați

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

fișa cu date de siguranță. Fișele cu date de securitate actuale sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.