Chit cu ulei de in

Fișă cu informații tehnice

500g / Articolul nr.520810 / EAN 4016818390666
1kg / Articolul nr.520812 / EAN 4016818390673

Chit pentru ferestre de înaltă calitate pentru geamuri și reparații durabile. Ușor de aplicat și asigură o etanșare rezistentă la intemperii pentru geamurile din rame din lemn și metal.

- în conformitate cu DIN 18545
- Calitate dovedită
- Culoare bej

Domeniu de aplicare

Chit de geamuri fabricat din materii prime naturale pentru geamuri simple și de reparații la ferestrele din lemn cu muchia de etanșare expusă.

Pregătire

Rama ferestrei trebuie să fie curată, uscată și lipsită de grăsime. Muchiile trebuie să fie grunduite (cu vopsea acrilică sau cu un grund din rășină alchidică). Cu toate acestea, pentru a asigura o aderență optimă a chitului pentru geamuri, amorsa nu trebuie aplicată atât de gros încât să blocheze porii lemnului.

Procesare

După frământare, presați bine chitul de sticlă în fald și neteziți suprafața cu un cuțit de chit. În timpul perioadei de uscare, este esențial să se prevină pătrunderea condensului în stratul de chit. Deoarece chitul are nevoie de oxigen pentru a se întări, ferestrele duble nu trebuie asamblate imediat după glazurare. După întărire, după cel mult 4 - 8 săptămâni, chitul trebuie vopsit cu vopsea elastică rezistentă la intemperii. Vopsirea prea timpurie poate duce la apariția ridurilor. Testele preliminare trebuie efectuate întotdeauna pe vopselele acrilice. Trebuie respectate prevederile ghidului BFS, DIN 18361 și DIN 18545.

Consum

500 g pentru aprox. 50 - 60 cm

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă este nedeschis și depozitat corespunzător, se va păstra cel puțin 24 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta).

Note

Temperatura de prelucrare: cel puțin + 8 °C pentru material și aerul circulant A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu permiteți pătrunderea în sistemul de canalizare, în cursurile de apă sau în sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.