Hârtie de căptușeală

Fișă cu informații tehnice

1kg / Articolul nr.102107 / EAN 4016215102107

Pentru pregătirea optimă a substratului înainte de aplicarea tapetului. Maculatura celulară netezește tencuielile aspre și inegale, umple porii în mod fiabil și egalizează absorbțiile diferite. Acest lucru asigură o aderență uniformă a tapetului și face tapetările mult mai ușoare. Ideal pentru pregătirea suprafețelor de perete pentru un rezultat curat, uniform și profesional al tapetării în interior.

- Pretratarea substratului înainte de aplicarea tapetului
- Pentru netezirea suprafețelor de tencuială aspre și cu pori mari
- Reglează absorbția
- pentru aplicare cu pensula și mistria
- Permeabil la vapori de apă și respirabil
- fără conservanți

Domeniu de aplicare

Maculatură celulară ca bază de tapet pentru tencuieli rugoase, care se poate aplica cu pensula și cu mistria. Netezește, umple porii, reglează absorbția și îmbunătățește aderența.

Pregătire

Toate substraturile trebuie să fie curate, uscate, solide, absorbante și lipsite de agenți de dezlipire. Utilizați baufan Deep Penetrating Primer LF pentru a crește rezistența. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient trebuie îndepărtate complet. Reparați fisurile, găurile și crăpăturile cu mastic interior baufan. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă.

Procesare

Se amestecă conținutul ambalajului în cantitatea corespunzătoare de apă curată și rece. Raport de amestecare: Se amestecă 1 kg de maculatură celulară baufan cu aprox. 6 litri de apă. După un timp de umflare de aprox. 30 de minute, capacitatea de întindere poate fi optimizată prin adăugarea unei cantități suplimentare. Se poate aplica cu o rolă, perie, pensulă sau pensulă plată. În cazul în care baufan Zell-Makulatur trebuie nivelat, de exemplu pentru nivelarea tencuielii grosiere, reduceți cantitatea de apă în mod corespunzător. (1 kg pulbere la 4 - 5 litri de apă). Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Deoarece baufan Zell-Makulatur nu conține conservanți, produsul amestecat trebuie utilizat imediat. Timp de uscare: aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare este proporțional mai lung.

Consum

1 kg este suficient pentru aprox. 20 - 25 m² - în funcție de metoda de aplicare și starea substratului Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, în cursurile de apă sau în sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. Cod produs M-DF01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.