

Профессиональная шпаклевка для стекольщиков

Технический информационный листок

750g / Артикул отсутствует.059803000 / EAN 4016818390680



Высококачественная оконная замазка для герметизации одинарных стекол в деревянных и металлических рамах. Практичная круглая банка обеспечивает стабильное и чистое хранение

- Высококачественная оконная шпаклевка для остекления в соответствии с DIN 18545
- Цвет бежевый

Область применения

Высококачественная оконная шпаклевка для герметизации одинарного остекления.

Подготовка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, прочными и свободными от разделяющих веществ (пыли, жира и т.д.). Удалите плохо прилипшие слои краски. Предварительно обработайте деревянные фальцы соответствующей грунтовкой. Убедитесь, что грунтовочные слои не содержат разделительных веществ.

Обработка

Хорошо вдавите стеклянную шпаклевку PROFI в фальц и выровняйте поверхность шпаклевочным ножом. Во время высыхания необходимо предотвратить попадание конденсата на шпатлевку. Поскольку для схватывания шпатлевки необходим кислород, не следует собирать двойные окна сразу после остекления. Примерно через 4-6 недель покройте затвердевшую шпатлевку атмосферостойкой краской. Холодные или влажные погодные условия могут существенно повлиять на время высыхания.

Хранение

Хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Срок годности в закрытой упаковке 12 месяцев.

Примечания

Соблюдайте положения спецификации BFS № 23, DIN 18361 и DIN 18545. Не используйте при температуре ниже +5 °C. Утилизируйте пустую тару только для вторичного использования. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Неотвержденные остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов № EWC 08 04 10.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.