

# Наполнитель для плитки и поверхностей

Технический информационный листок

5kg / Артикул отсутствует.103647 / EAN 4016215103647



Мелкозернистая, армированная пластиком выравнивающая смесь для ремонта, сглаживания и выравнивания внутренних поверхностей стен и потолков. Обладает оптимальной адгезией даже на сложных основаниях, таких как плитка, бетон или гипсокартон. Легко наносится, легко шлифуется и подходит для влажных помещений. Идеально подходит для подготовки гладких, ровных поверхностей к последующей окраске, нанесению покрытий или оклейке обоями.

- Очень тонкая, белая выравнивающая смесь на основе специального цемента
- Идеально подходит для ремонта, выравнивания, заполнения и затирки швов
- Оптимальная адгезия даже на сложных основаниях, таких как окрашенные поверхности и глазурованная плитка
- Также для влажных помещений
- Очень хорошие шлифовальные свойства
- для помещений
- Низкое содержание хроматов в соответствии с Постановлением ЕС 1907/2006, Приложение XVII (47)

## Область применения

Шпатлевка для плитки и поверхностей внутри и во влажных помещениях. Прилипает к плитке, бетону и штукатурке, идеально подходит для выравнивания, заполнения и затирки, легко шлифуется. В ванной комнате.

## Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без пыли и жира. Удалите отвалившиеся части, плохо прилипшие краски и эластичные покрытия. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте грунтовкой **baufan Deep Primer LF**. Тщательно очистите и обезжирьте плитку и другие невпитывающие основания.

## Обработка

Смешивание: 2 части порошка для выравнивания плитки и поверхностей **baufan** всыпьте в 1 часть чистой холодной воды и размешайте до получения смеси без комков (пропорция смешивания: 1 кг порошка + 500 мл воды). Приготовленная выравнивающая смесь остается пригодной для работы в течение примерно 40 минут. Нанесите выравнивающую смесь **baufan** для плитки и поверхностей с помощью шпателя или затирочной машины (толщина слоя от 0 до 20 мм). Выравнивающая смесь легко разглаживается и ощущается, при необходимости ее можно хорошо отшлифовать после высыхания. После шлифовки необходимо обработать отшлифованные участки грунтовкой **baufan Deep Primer LF**.

## Потребление

1 кг порошка на 1 м<sup>2</sup> при толщине нанесения 1 мм

## Хранение

Храните упаковку плотно закрытой в сухом прохладном месте

## Примечания

Не наносить при температуре объекта и помещения ниже +5 °C. Очищайте инструменты водой после использования. При проведении ремонтных работ учитывайте различную впитываемость и щелочность. Необходимо соблюдать указания производителей красок и клеев по предварительной обработке цементных оснований. Не подходит для постоянного воздействия влаги. Пустую тару утилизировать только для вторичной переработки. Остатки отвержденного материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отхода № EWC 06 02 99.

### Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.