

Внешняя шпатлевка

Технический информационный листок

1kg / Артикул отсутствует.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Артикул отсутствует.101322 / EAN 4016215101322



Атмосферо- и влагостойкая ремонтная шпатлевка на цементной основе - надежное решение для минеральных оснований внутри и снаружи помещений. Она идеально подходит для заделки трещин, отверстий и проломов и впечатляет высокой адгезией, прочностью и долговечностью.

- Белая выравнивающая смесь, модифицированная синтетической смолой
- для фасадов и влажных помещений
- для заполнения и разглаживания
- Устойчивость к погодным условиям и влаге
- тонкое разглаживание
- Низкое содержание хроматов в соответствии с Постановлением ЕС 1907/2006, Приложение XVII (47)

Область применения

Для выравнивания неровных оснований, заделки трещин и отверстий в минеральных стенах и потолках во внутренних и наружных помещениях.

Подготовка

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Обработка

В чистую воду в чистом сосуде для смешивания медленно всыпьте шпатлевку baufan exterior, перемешивая до получения пастообразной смеси без комков. Пропорция смешивания для 1,0 кг baufan Exterior Filler: наполнитель, шпатель - примерно 0,3-0,4 л воды. После смешивания оставить для созревания примерно на 1 минуту и снова перемешать. Приготовленный материал остается работоспособным в течение примерно 4 часов, после чего его не следует разбавлять. Наносить шпателем, кельмой и т.д. слоем любой толщины. Сразу же после использования очистите инструменты чистой водой. Последующую окраску и склеивание следует выполнять только после полного высыхания выровненной поверхности. Необходимо соблюдать указания производителей красок и клеев по предварительной обработке цементных оснований. Время высыхания: около 12 часов на мм толщины слоя при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается. Открытое время: около 4 - 5 часов в рабочем состоянии

Потребление

На мм толщины слоя → прибл. 1,5 кг/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Избегайте вдыхания пыли. Надевайте защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз. Не попадать в глаза, на кожу или одежду. В случае попадания в глаза: осторожно

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

промыть водой в течение нескольких минут. По возможности снимите контактные линзы. При попадании на кожу: Промойте большим количеством воды с мылом. Если требуется медицинская консультация, подготовьте упаковку или этикетку. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. содержит: Портландцемент GISCODE ZP1 - низкое содержание хроматов в соответствии с TRGS 613

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.