

Внутренняя отделка

Технический информационный листок

500g / Артикул отсутствует.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Артикул отсутствует.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Артикул отсутствует.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Артикул отсутствует.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Артикул отсутствует.101254 / EAN 4016215101254



Натуральная шпаклевка для внутренних работ на основе гипса идеально подходит для заполнения, выравнивания и моделирования внутренних поверхностей стен и потолков. Гладкая, армированная целлюлозой выравнивающая смесь впечатляет оптимальной адгезией, легким нанесением и гладкой поверхностью - идеально подходит для заделки, ремонта и творческого оформления поверхностей.

- для заполнения, сглаживания и моделирования
- Гладкая выравнивающая смесь на основе натурального гипса
- с метилцеллюлозой для оптимальной адгезии
- Простая и безопасная обработка
- Поведение при пожаре: A1
- CE-совместимость в соответствии с DIN EN 13963-3B и DIN EN 13279-1 (гипсовая затирочная смесь C7/20/2)

Область применения

Выравнивающая смесь для неровных стен и потолков: заполняет трещины и отверстия, склеивает жесткие пенополистирольные плиты и приклеивает их к бетону, штукатурке, стеклу, пластику и металлу.

Подготовка

Все основания должны быть чистыми, сухими, ровными, прочными, впитывающими и не содержать разделительных веществ. Для повышения прочности используйте грунтовку bauspachtel Deep Penetrating Primer LF. Основания, которые не могут быть укреплены или не имеют достаточной адгезии, должны быть полностью удалены. В случае сомнений проведите пробное нанесение.

Обработка

1. В чистую воду в чистом сосуде для смешивания медленно всыпьте bauspachtel Innenspachtel, помешивая, до получения пастообразной смеси без комков. Пропорции смешивания для 1,0 кг bauspachtel Innenspachtel: Скрепление, дюбелирование, шпаклевание - примерно 0,5-0,6 л воды Выравнивание, шпаклевание - примерно 0,6-0,7 л воды 2. После смешивания оставьте на 1 минуту для созревания и снова перемешайте. Не разбавляйте приготовленный материал! 3. наносите шпателем, кельмой и т.д. слоем любой толщины. 4. очищайте инструменты чистой водой сразу после использования. загрунтуйте всю поверхность стен и потолков перед окрашиванием, чтобы получить поверхность без теней. время высыхания: время высыхания зависит от температуры нанесения. Относительная влажность выше 90%, особенно в сочетании с низкими температурами, может значительно повлиять на время высыхания и качественные характеристики. Нанесение: до 1 часа Отверждение: около 2 часов Повторное нанесение: примерно через 1 день

Потребление

На мм толщины слоя -> прикл. 0,7 кг/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: не менее + 5 °C для материала и циркулирующего воздуха Утилизируйте только пустую тару. Остатки материала могут быть утилизированы в соответствии с кодом отходов № 170802 (строительные материалы на основе гипса, за исключением материалов, попадающих под код 170801).

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.