

Фасадная краска на основе силиконовой смолы

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.021125 / EAN 4016215021125

10l / Артикул отсутствует.021132 / EAN 4016215021132



- Очень белое, устойчивое к истиранию фасадное покрытие
- Долгосрочная защита пленки от водорослей и зеленых отложений
- Очень высокая непрозрачность
- Водоотталкивающая пропитка с эффектом бисера
- Очень высокая проницаемость водяного пара
- безвоздушное распыление
- 1 литр на 6 м² для однослойного нанесения на гладкое основание

Область применения

Weißer Fassadenfarbe für dauerhaften Wetterschutz. Ideal auch für den Einsatz auf denkmalgeschützten Gebäuden sowie auf kalkreichen Putzen.

Подготовка

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zementputz u. ä.), Naturstein, fest haftenden und tragfähigen Altanstrichen mit Siliconharz-, Silikat-, Dispersions-Silikat- und matten, saugfähigen Dispersionsfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen. Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit baufan Siliconharz-Tiefgrund grundieren. Neue Grundputze mindestens 14 Tage durchhärten lassen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan Spachtelmasse ausbessern.

Обработка

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Es empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Der Voranstrich kann mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach dem Durchtrocknen des ersten Farbauftrages den Deckanstrich unverdünnt vornehmen. Mindestens 12 Stunden Trocknungszeit zwischen den Aufträgen einhalten. Die Farbe sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von Regen verarbeitet werden. Beim Beschichten größerer Flächen zwecks Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Тrockenzeit:

ca. 12 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Аbtönen:

Mit max. 3% Universal-Аbtönkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder für den Außenbereich geeigneten Vollton- und Аbtönfarben.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:

Spritzwinkel: 50°

Düse: 0,023 – 0,027

Spritzdruck: 120 – 180 bar

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²

Точный расход следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30 °C für Material, Umluft und Untergrund

Glasflächen unbedingt abdecken, da Farbspritzer auf Glas nur äußerst schwer zu entfernen sind. Nicht zu streichende Flächen abdecken.

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.