



Водостойкий клей для дерева D3

Технический информационный листок

500g / Артикул отсутствует.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Артикул отсутствует.102473 / EAN 4016215102473



Водостойкий клей для дерева в соответствии с DIN EN 204-D3 для высокопрочного и долговечного склеивания внутри и снаружи помещений. Подходит для всех видов древесины, древесных плит, OSB и ламината. Клей не содержит растворителей, прозрачно высыхает и образует эластичный, устойчивый к старению шов. Идеально подходит для изготовления мебели, сборочных работ, соединения нагелей и шпунтов, а также для склеивания шпунтов и пазов с высокой несущей способностью.

- для водонепроницаемого склеивания в соответствии с DIN EN 204-D3
- Идеально подходит для всех видов древесины, плит OSB и ламината
- Без растворителя
- высыхает прозрачным
- протестировано ift Rosenheim - экспертное заключение № 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) от 23.09.2011 г.
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Клей для дерева baufan Wood Glue D3 подходит для склеивания всех имеющихся в продаже пород древесины, древесных материалов и ламинатов.

Подготовка

Подготовьте склеиваемые заготовки надлежащим образом. Поверхности для склеивания должны быть чистыми, без жира и пыли. Идеальная влажность древесины составляет 8-12 %. Более высокая влажность увеличивает время схватывания.

Обработка

Нанесите клей для дерева baufan D3 на обе стороны с помощью кисти или клеевой гребенки. Общее количество клея должно составлять 150 - 200 г/м². После максимально короткого времени выдержки прижмите соединяемые детали, пока они еще влажные. Давление прессования должно составлять примерно 1 Н/мм² и поддерживаться в течение примерно 15 минут. Для ламината давление прессования можно увеличить до 3 Н/мм², а время прессования - до 30 минут. При укладке предварительно обработанного паркета или ламината нанесите клей baufan Wood Glue D3 в виде прядей на обе стороны шпунта, прижмите элементы пола друг к другу и постучите по ним. Излишки клея сразу же удалите влажной тряпкой. Всегда соблюдайте рекомендации по применению клея производителя напольного покрытия. Сразу после использования очищайте инструменты водой.

Потребление

в зависимости от подложки ► от 150 до 200 г/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: не менее + 5 °C для материала и циркулирующего воздуха. Время сушки зависит от температуры обработки. Относительная влажность выше 90 %, особенно в сочетании с низкими температурами, может существенно повлиять на время высыхания и качественные характеристики. GISBAU - GISCODE для монтажных материалов: D1 Код отхода № 080410. Только пустые контейнеры следует отправлять на переработку. Высушенные остатки материала могут быть утилизированы в соответствии с кодом отходов 080410 (отходы клеев и герметиков, за исключением относящихся к 080409) или 170904 (смешанные отходы строительства и сноса, за

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

исключением относящихся к 170901, 170902 и 170903) или как бытовые отходы.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.