

Подкладная бумага

Технический информационный листок

1kg / Артикул отсутствует.102107 / EAN 4016215102107



Для оптимальной подготовки основания перед оклейкой обоями. Ячеистая макулатура выравнивает неровности и шероховатости штукатурки, надежно заполняет поры и выравнивает различную впитываемость. Это обеспечивает равномерное приклеивание обоев и значительно облегчает процесс оклейки. Идеально подходит для подготовки поверхности стен для получения чистого, ровного и профессионального результата оклейки обоями в помещении.

- Предварительная обработка основания перед оклейкой обоями
- Для выравнивания грубых и крупнопористых штукатурных поверхностей
- регулирует впитываемость
- для нанесения кистью и шпателем
- Проницаемость для водяного пара и воздухопроницаемость
- без консервантов

Область применения

Клеточный макулатурный состав в качестве окрашиваемой и заглаживаемой обоевой основы для грубой штукатурки. Выравнивает, заполняет поры, регулирует впитываемость и улучшает адгезию.

Подготовка

Все основания должны быть чистыми, сухими, прочными, впитывающими и не содержать разделительных веществ. Для повышения прочности используйте грунтовку baufan Deep Penetrating Primer LF. Основания, которые не могут быть укреплены или не имеют достаточной адгезии, должны быть полностью удалены. Заделайте трещины, отверстия и пробоины с помощью внутренней шпатлевки baufan. В случае сомнений проведите пробное нанесение.

Обработка

Размешайте содержимое пакета в соответствующем количестве чистой холодной воды. Пропорция смешивания: Смешайте 1 кг сотового макулатурного раствора baufan с примерно 6 литрами воды. После набухания в течение примерно 30 минут можно оптимизировать растекаемость, добавив большее количество воды. Наносить можно валиком, кистью, краскопультом или плоской кистью. Если baufan Zell-Makulatur подлежит выравниванию, например, для выравнивания грубой штукатурки, уменьшите количество воды соответственно. (1 кг порошка на 4 - 5 литров воды). Инструменты сразу после использования промыть водой. Поскольку baufan Zell-Makulatur не содержит консервантов, смешанный продукт необходимо использовать сразу. Время высыхания: около 24 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

1 кг хватает примерно на 20 - 25 м² - в зависимости от способа нанесения и состояния основания. Определите точное количество путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. При надлежащем хранении срок годности составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавайте только на переработку. Код продукта M-DF01

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.