



Белая эмульсионная краска с отличной кроющей способностью для внутренних поверхностей стен и потолков. Обеспечивает ровные, матовые поверхности и высокую укрывистость. Легко наносится, обладает хорошей адгезией и идеально подходит для новых и реставрационных покрытий.

- Отличное качество изготовления
- Коэффициент контрастности N₁₀ класса 1 с покрытием 6 м²/л
- Стойкость к мокрому истиранию R класс 3 согласно DIN EN 13300
- Уровень глянца: G4 тускло-матовый
- Не содержит растворителей, пластификаторов и туманообразующих веществ
- безвоздушное распыление

Белая эмульсионная краска с отличной кроющей способностью для внутренних поверхностей стен и потолков.

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие смеси, цементные, гипсовые и известковые штукатурки), гипсокартонных и других гипсоволокнистых плит, прочно держащихся эмульсионных красок, а также древесной стружки, стеклоткани и других обоев и настенных покрытий, пригодных для окрашивания. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, впитывающим, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрунтуйте грунтовкой **baufan Deep Primer LF**. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси **baufan**.

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылителем. В качестве грунтовки краску можно разбавлять водой не более чем на 5 %. После высыхания первого слоя краски нанесите верхний слой без разбавления. При покрытии больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Время высыхания: около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: не более 10 % универсальных колеровочных концентратов или полнотоновой и колеровочной краски. Указания по безвоздушному распылению: Угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 125 мл/м² Определите точное количество расхода, нанеся пробный слой на объект.

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Температура обработки: от +5 °C до +25 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте

большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.