

Tmel z ľanového oleja

Technický informačný list

500g / Položka č.520810 / EAN 4016818390666

1kg / Položka č.520812 / EAN 4016818390673



Vysokokvalitný okenný tmel na odolné zasklievanie a opravy. Lahko sa nanáša a poskytuje tmel odolný voči poveternostným vplyvom na sklenené tabule v drevených a kovových rámoch.

- podľa DIN 18545
- Osvedčená kvalita
- Farba béžová

Oblasť použitia

Zasklievací tmel z prírodných surovín na jednoduché a opravné zasklievanie drevených okien s odkrytou tesniacou fazetou.

Príprava

Okenný rám musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Zárubne musia byť natreté základným náterom (akrylovou farbou alebo základným náterom z alkydovej živice). Aby sa však zabezpečila optimálna priľnavosť zasklievacieho tmelu, nesmie sa základný náter naniesť tak nahusto, aby zablokoval póry dreva.

Spracovanie

Po uhnetení pevne vtláče sklenený tmel do vrypu a vyhladte povrch tmeliacim nožom. Počas schnutia je nevyhnutné zabrániť prenikaniu kondenzátu do tmelu. Keďže tmel potrebuje na vytvrdnutie kyslík, dvojité okná sa nesmú montovať bezprostredne po zasklení. Po vytvrdnutí, najneskôr po 4 - 8 týždňoch, sa tmel musí natrieť elastickou farbou odolnou proti poveternostným vplyvom. Príliš skoré natieranie môže viesť k vrásneniu. Predbežné skúšky by sa mali vždy vykonať na akrylových farbách. Musia sa dodržiavať ustanovenia smernice BFS, DIN 18361 a DIN 18545.

Spotreba

500 g na približne 50 - 60 cm

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, vydrží najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby (pozri etiketu).

Poznámky

Teplota spracovania: najmenej + 8 °C pre materiál a cirkulujúci vzduch Uchovávajúte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdávajúte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.