

Farba na stenu odolná voči umývaniu

Technický informačný list

2,5l / Položka č.100509 / EAN 4016215100509

5l / Položka č.100523 / EAN 4016215100523

10l / Položka č.100547 / EAN 4016215100547



Biela matná farba s dobrou krycou schopnosťou pre steny a stropy v interiéri. Jednoduchá a efektívna aplikácia valčekom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením.

- matný vnútorný náter
- Dobrá nepriehľadnosť
- racionálne spracovanie
- Kontrastný pomer triedy 3 s výťažnosťou 8 m²/l
- Úroveň matného lesku
- spĺňa požiadavky AgBB (Výbor pre zdravotné hodnotenie stavebných výrobkov)
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a hmlotvorných látok
- bezvzduchové striekanie

Oblasť použitia

Biela disperzná farba na vnútorné povrchy.

Príprava

Pre všetky minerálne podklady (ako betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu, pevne priľnuté nátery disperznými farbami, ako aj tapety s drsnou štruktúrou a iné tapety a obklady stien, ktoré je možné premaľovať. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady natrite základnou farbou bausfan Tiefgrund LF. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou bausfan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, kefou, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Na základný náter možno farbu zriediť maximálne 5 % vody. Konečný náter sa nanáša nezriedený po úplnom vyschnutí prvej vrstvy farby. Pri natieraní väčších plôch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby sa zabránilo vzniku prechodov. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití.

Doba schnutia:

cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu, stredne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Max. 10 % univerzálnych tónovacích koncentrátov alebo plnofarebných a tónovacích farieb.

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:

Uhol striekania: 50°

Tryska: 0,023 – 0,027

Tlak striekania: 120 – 180 bar

Spotreba

Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m²

Presnú spotrebu zistíte skúšobnou aplikáciou na danom objekte.

Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávať mimo dosahu detí. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW20

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.