

Akrylátová fasádna farba EXTRA

Technický informačný list

2,5l / Položka č.020623 / EAN 4016215020623

5l / Položka č.020654 / EAN 4016215020654

10l / Položka č.020708 / EAN 4016215020708



Táto fasádna farba odolná voči poveternostným vplyvom zaujme vysokou krycou schopnosťou a rovnomerným matným povrchom. Je UV stabilná, odolná voči dažďu a mimoriadne odolná voči vonkajším vplyvom. Je ideálna na nové a renovačné nátery, zabezpečuje dlhotrvajúce a dobre udržiavateľné fasády s moderným vzhľadom.

- Matný povlak s vysokou krycou schopnosťou
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Odolnosť voči oderu
- bezvzduchové striekanie
- 1 liter na približne 6 m² na jeden náter na hladký podklad

Oblasť použitia

Emulzná farba na fasádne nátery odolné voči poveternostným vplyvom, odolné voči dažďu - nežltnúca, odolná voči alkáliám a vhodná aj na použitie v interiéri.

Príprava

Na všetky minerálne podklady (napr. betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), pevne priľnavé emulzné nátery. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, rovnomerne nasiakavý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál a zle priľnavé vrstvy náteru. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan (napr. baufan exteriérovou plnidlom).

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Ako základný náter sa môže farba riediť maximálne 10 % vody. Po zaschnutí prvého náteru naneste neriedený ako vrchný náter. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Farba by sa nemala nanášať na priamom slnečnom svetle, pri silnom vetre alebo tam, kde hrozí dážď. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: S maximálne 10 % univerzálnych tónovacích koncentrátov alebo plnofarebnou a tónovacou farbou. Dodržiavajte príslušné technické informácie týkajúce sa odolnosti voči svetlu a poveternostným vplyvom. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte lakované povrchy. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vzniknúť nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.