

Silikátová fasádna farba

Technický informačný list

5l / Položka č.021064 / EAN 4016215021064
10l / Položka č.021071 / EAN 4016215021071



Táto vysokokvalitná silikátová fasádna farba je ideálna na minerálne podklady a zaujme veľmi vysokou krycou schopnosťou a prirodzeným matným vzhľadom. Neobsahuje konzervačné látky, je odolná voči poveternostným vplyvom a stabilná voči UV žiareniu. Vďaka vysokej difúznej priepustnosti zostáva fasáda priedušná a trvalo chránená - pre dlhotrvajúce a dobre udržiavané vonkajšie povrchy.

- Disperzná silikátová farba bez konzervačných látok podľa DIN 18363
- pre minerálne substráty
- Veľmi vysoká krycia schopnosť
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Veľmi vysoká priepustnosť vodnej pary
- Úroveň lesku matná matná
- bezvzduchové striekanie
- 1 liter na približne 6 m² na jeden náter na hladký podklad

Oblasť použitia

Disperzná silikátová fasádna farba podľa DIN 18363 na obzvlášť paropriepustné nátery

Príprava

Na všetky minerálne podklady z betónu, cementové a vápennocementové omietky, murivo, vláknocementové dosky. Tiež na lepiace vápenné, minerálne a silikátové studené nátery. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať alebo nie sú dostatočne príľnavé, sa musia úplne odstrániť. Vysoko nasiakavé, pieskujúce a kriedové podklady ošetrite baufan Silikátovým fixačným prostriedkom. V prípade pochybností naneste skúšobný náter. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan (napr. baufan exteriérová plnivá).

Spracovanie

Pred použitím farbu dobre premiešajte (farba môže byť tixotropná a hustá) a naneste ju valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Farba sa môže upraviť na pracovnú konzistenciu s max. 10 % silikátového fixačného prostriedku baufan. Sú potrebné dva nátery. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach dlhší čas schnutia. Tónovanie: S max. 3 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (typy LW oxidov) Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. GISCODE pre náterové látky: BSW10

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Limitná hodnota VOC pre tento výrobok v EÚ: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.