

Hĺbkovo penetračný náter - bez rozpúšťadiel

Technický informačný list

1l / Položka č.101506 / EAN 4016215101506
5l / Položka č.101520 / EAN 4016215101520
10l / Položka č.101551 / EAN 4016215101551



Náš špeciálny základný náter s vysokým penetračným účinkom preniká hlboko do podkladu, spoľahlivo spevňuje brúsené a kriedované plochy a zabezpečuje rovnomernú, zníženú nasiakavosť. Ideálny základ pre dlhotrvajúce nátery a dokonalé konečné výsledky - bezpečné, účinné a profesionálne.

- Akrylátový náter Hydrosol bez rozpúšťadiel
- Vysoký hĺbkový účinok vďaka veľmi jemnej disperzii hydrosolu
- Pripravené na použitie na konsolidáciu brúsnych a kriedových podkladov
- Na reguláciu absorpčnej schopnosti sa môže riediť vodou v pomere 1:1
- transparentné sušenie
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

baufan Tiefgrund LF je špeciálny základný náter s vysokou hĺbkou penetrácie na konsolidáciu brúsnych a kriedových podkladov a na zníženie nasiakavosti.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady, ako je betón, omietka, tehla atď., a na sadrokartónové dosky. Podklad musí byť čistý, suchý, nasiakavý a bez uvoľňovacích látok. Podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať alebo dostatočne nepriľnú, sa musia úplne odstrániť. V prípade pochybností vytvorte skúšobný povrch.

Spracovanie

Zladiť základný náter s následným produktom. Na reguláciu nasiakavosti sa baufan Tiefgrund LF môže riediť vodou až do pomeru 1:1. Pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte a naneste štetcom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Povrchy, ktoré sa nemajú ošetriť, vopred zakryte, pretože zaschnuté postriekané plochy sa neskôr ťažko odstraňujú. Čas schnutia: cca 6 - 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

1 liter = približne 10 m² pre neriedený náter Presné množstvo spotreby určíte nanosením skúšobného náteru na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdávajúte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.