

Silikátový fixačný prostriedok

Technický informačný list

1l / Položka č.021088 / EAN 4016215021088

5l / Položka č.021095 / EAN 4016215021095



Stabilizovaný základný náter na vodné sklo na báze kremičitanu draselného zabezpečuje trvalú konsolidáciu minerálnych podkladov a spoľahlivo reguluje nasiakavosť. Vytvára optimálne podmienky pre následné nátery a je ideálny aj na profesionálne riedenie silikátových farieb - pre maximálnu príľnavosť a dlhotrvajúce výsledky.

- Stabilizovaný základný náter na vodné sklo na báze kremičitanu draselného
- Základný náter na minerálne podklady
- Riedidlo pre silikátové farby
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- má prirodzené vlastnosti proti plesniam
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- pre interiéru a exteriér

Oblasť použitia

Na fixáciu vysoko a rôzne savých minerálnych podkladov a na riedenie silikátových farieb.

Príprava

Vhodný na podklady, ako sú steny a stropy z betónu, cementové a vápennocementové omietky, murivo, sadrové podklady, vláknocementové dosky. Tiež na lepiace vápenné, minerálne a silikátové studené nátery. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať alebo dostatočne neprilnú, ako aj spekané vrstvy sa musia úplne odstrániť. V prípade pochybností naneste skúšobnú vrstvu. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodným baufan plnivom. Povrchy, ktoré nie sú určené na natieranie, vopred zakryte, najmä sklenené, hliníkové a keramické povrchy. Striekajúce látky okamžite zmyte vodou.

Spracovanie

Pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte a naneste štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Základný náter sa môže nanášať neriedený alebo zriedený až do pomeru 1:2 s vodou. Veľmi savé podklady natrite dvakrát mokré na mokré a zavalcujte. Nemiešajte so základnými nátermi a farbami na báze iných materiálov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 6 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach je čas schnutia primerane dlhší.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 100 ml/m² Presné množstvo spotreby zistíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte lakované povrchy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostali do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. GISCODE pre náterové materiály: BSW40 Limitná hodnota VOC pre tento výrobok v EÚ: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.