

Základný náter - biela farba

Technický informačný list

5l / Položka č.124758 / EAN 4016215124758



Tento základný náter vytvára ideálny základ pre vysokokvalitné nátery v interiéri a exteriéri. Zabezpečuje optimálne pripravený podklad a podporuje rovnomerné a bezpečné nanášanie následných vrstiev emulzných farieb a farieb na báze silikónových živíc, ako aj vnútorných vrstiev emulzných silikátových farieb. Pre spoľahlivé výsledky a čistý, dlhotrvajúci povrch.

- Biela nepriehľadná špeciálna základná farba
- sprostredkovanie zodpovednosti
- Optimalizuje čas otvorenia následných vrstiev
- posilňuje povrch a upravuje savosť
- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- vnútri a vonku

Oblasť použitia

Základný náter na použitie v interiéri a exteriéri: vytvára optimálny základ pre disperzné, silikónové a silikátové farby.

Príprava

Na všetky minerálne podklady, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, renovačné rúno, emulzie, silikónové a silikátové farby, omietky zo syntetických živíc, neželezné kovy a mnohé plasty (na neželezné kovy a plasty naneste skúšobný náter). Podklad musí byť pevný, suchý, pevný, čistý a bez separačných látok. Vysoko nasiakavé, pieskujúce a kriedové podklady vopred ošetrte základným náterom baufan Deep Primer LF. Odstráňte podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať a majú zlú príľnavosť. V prípade pochybností naneste skúšobný náter.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Čas schnutia: cca 6 - 8 hodín za normálnych podmienok (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad) - dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: S max. 10 % univerzálnych tónovacích koncentrátov. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 barov.

Spotreba

100 - 130 ml/m² na jednu vrstvu na hladkom podklade. Presné množstvo spotreby určíte skúšobným nanesením na objekt.

Úložisko

Skladujte tesne uzavreté na chladnom mieste bez mrazu. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania materiálu, cirkulujúceho vzduchu a podkladu nesmie byť nižšia ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití očistite vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky ihneď opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. Aktuálne karty bezpečnostných údajov môžete získať na našej webovej stránke www.bb-farben.de alebo na telefónnom čísle 0341/44655-0. Limitná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l. GISCODE pre náterové materiály: BSW20.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.