

Lepilo za steklena vlakna in tkanine za obnovo

Tehnični informativni list

500g / Št.102619 / EAN 4016215102619



Visokokakovostno posebno lepilo za varno in trajno lepljenje tkanin iz steklenih vlaken, sanacijskih in slikarskih flisov ter težkih stenskih oblog. Navdušuje z izjemno močno lepilno močjo, zelo visoko odpornostjo proti vlagi in prozornim sušenjem. Enostavno se nanaša z valjčkom ali čopičem in je idealno za uporabo v zaprtih prostorih. Zagotavlja čiste rezultate in optimalno podlago za nadaljnja dela.

- za tkanine iz steklenih vlaken, slikarsko volno, težke stenske obloge (npr. vinil ali tekstil) in tapete iz lesnih sekancev
- Izjemno močna lepilna moč
- Zelo visoka odpornost na vlago, ko je prebarvana
- transparentno sušenje

Področje uporabe

Pasta za stenske obloge iz steklenih vlaken, netkanih materialov, lesnih sekancev in težkih vinilnih ali tekstilnih oblog. Za varno in trajno lepljenje v zaprtih prostorih. Idealen.

Priprava

Podlaga mora biti suha, stabilna, ravna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. Odstranite stare tapete in slabo oprijemljivo barvo. Razpoke, luknje in neravnine popravite z notranjim polnilom baufan. Visoko vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, ter pobrušene površine predhodno obdelajte z baufan globinsko penetracijskim temeljnim premazom LF.

Obdelava

Mešalno razmerje: Predpriprava: Mešajte 1:20 = 10 litrov vode = približno 70 m² Lesni sekanci: Mešajte 1:11 = 5,5 litra vode = približno 30 m² Prenova in ojačitev flis, reliefni flis, netkani lesni sekanci, tekstilne tapete, težke stenske obloge: Mešajte 1:10 = 5 litrov vode = približno 25 m² Steklена tkanina: Mešajte 1:8 = 4 litre vode = približno 22,5 m² Vsebinsko embalaže med močnim mešanjem hitro in hitro poškopite v hladno vodo in nadaljujte z mešanjem kratek čas. Po približno 15 minutah zmes ponovno močno premešajte. Lepilo enakomerno nanesite na podlago z valjčkom ali čopičem s kratkimi čopiči v širini lista. List, razrezan po velikosti, položite v svežo plast lepila ter ga enakomerno in brez mehurčkov pritisnite. Upoštevati je treba navodila za obdelavo proizvajalca tapete ali obloge. Če proizvajalec tako naroči, nanesite lepilo neposredno na stensko oblogo in jo po predpisanem času namakanja zlepite. Stenske obloge ne premažite z emulzijsko barvo, dokler se lepilo popolnoma ne posuši.

Shranjevanje

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, varnem za otroke.

Opombe

Ne obdelujte pri temperaturi pod +5 °C. Ostanke lepila takoj odstranite z vodo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Osušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali med gradbene odpadke. Oznaka odpadka EWC št. 08 04 14.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.