

Vodoodporno lepilo za les D3

Tehnični informativni list

500g / Št.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Št.102473 / EAN 4016215102473



Vodoodporno lepilo za les v skladu z DIN EN 204-D3 za visoko trdno in trajno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem. Primerno za vse vrste lesa, plošče na osnovi lesa, OSB plošče in laminat. Lepilo ne vsebuje topil, se transparentno suši in tvori elastičen spoj, odporen proti staranju. Idealno za izdelavo pohištva, montažna dela, čepne spoje ter lepljenje na pero in utor z visoko nosilnostjo.

- za vodoodporno lepljenje v skladu z DIN EN 204-D3
- Idealno za vse vrste lesa, OSB plošče in laminat
- brez topil
- se suši prozorno.
- testirala družba ift Rosenheim - strokovno mnenje št. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) z dne 23. 9. 2011
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

baufanovo lepilo za les D3 je primerno za lepljenje vseh komercialno dostopnih vrst lesa, materialov na osnovi lesa in laminatov.

Priprava

Ustrezno pripravite obdelovance za lepljenje. Površine za lepljenje morajo biti čiste ter brez maščob in prahu. Idealna vsebnost vlage v lesu je 8-12 %. Večja vlažnost podaljša čas strjevanja.

Obdelava

S čopičem ali lepilnim glavnikom na obeh straneh nanesite baufanovo lepilo za les D3. Skupna količina nanosa naj bo 150-200 g/m². Po najkrajšem možnem času raztezanja še vlažne dele stisnite skupaj. Pritisk stiskanja naj bo približno 1 N/mm² in naj traja približno 15 minut. Pri laminatnih ploščah lahko pritisk stiskanja povečate na 3 N/mm², čas stiskanja pa na 30 minut. Pri polaganju predhodno obdelanega parketa ali laminatnih talnih oblog nanesite baufan Wood Glue D3 v pramenih na obeh straneh jezika, potisnite elemente talnih oblog skupaj in jih med seboj tapkajte. Odvečno lepilo takoj obrišite z vlažno krpo. Vedno upoštevajte navodila za lepljenje proizvajalca talnih oblog. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Poraba

odvisno od podlage ► od 150 do 200 g/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: vsaj + 5 °C za material in krožeči zrak Čas sušenja je odvisen od temperature obdelave. Relativna vlažnost nad 90 %, zlasti v povezavi z nizkimi temperaturami, lahko bistveno vpliva na čas sušenja in kakovostne lastnosti. GISBAU - GISCODE za vgradne materiale: D1 Oznaka odpadka št. 080410. V recikliranje je treba oddati samo prazne posode. Ostanke posušenega materiala lahko odstranite v skladu s kodo odpadka št. 080410 (odpadna lepila in tesnila, razen tistih, ki spadajo pod 080409) ali 170904 (mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, razen tistih, ki spadajo pod 170901, 170902 in 170903) ali kot gospodinske odpadke.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.