

Valjčno lepilo za netkane tapete

Tehnični informativni list

500g / Št.102374 / EAN 4016215102374



Visokokakovostna, hitro raztapljajoča se metilcelulozna pasta. Idealna za lepljenje netkanih tapet z nanašanjem paste na steno ali za tradicionalno nanašanje paste na tapete.

- za gladke in reliefne netkane tapete in netkana surova vlakna
- z zvitkom neposredno na steno.
- Ne brizga in ne kaplja
- instant - pripravljen za uporabo v 5 minutah
- Visoka začetna oprijemljivost in trdnost lepljenja
- Enostavno popravljiv
- se suši prozorno.
- brez konzervansov

Področje uporabe

Netkana tapetna pasta za tehniko lepljenja sten in klasično uporabo. Idealna za netkane, vinilne, reliefne, tekstilne tapete in tapete iz steklenih vlaken, izjemno močna.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čvrsta in brez ločevalnih sredstev (maščobe, prahu, opaznega olja itd.). Odstranite stare, slabo oprijemljive tapete in jih premažite z baufanovim odstranjevalcem tapet. Razpoke in luknje popravite z baufan notranjim polnilom ali superlepilnim polnilom decomur. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, predhodno obdelajte z baufan globinsko penetracijskim temeljnim premazom LF. Za prosojne tapete (zlasti na podlagah različnih barv) priporočamo temeljni premaz baufan Wallpaper Primer White.

Obdelava

Razmerje uporabe: Nanos na podlago (netkane tapete / polilaminirane tapete iz steklenih vlaken): 1:15 = 7,5 litra vode = 37,5-50 m² Nanos na tapete (vinilne tapete / težke tapete; tkanine / tekstilne tapete): 1:20 = 10 litrov vode = 50-62,5 m² Baufan Roll-Kleister hitro in hitro vmešajte v hladno vodo ter še kratek čas mešajte (glejte preglednico za razmerje uporabe). Po 5 minutah ponovno močno premešajte. Nanos na podlago: Ker netkane tapete ne potrebujejo časa za namakanje, jih lahko hitro in enostavno nanesete s tehniko lepljenja na steno. V ta namen zmešano pasto enakomerno nanesite na podlago z valjčkom ali čopičem s kratkimi vlakni v širini 1 do 2 tapetnih plošč. List tapete položite neposredno v svežo posteljšico paste in ga enakomerno pritisnite brez mehurčkov. Pri nanašanju na tapete: Tapete enakomerno premažite s pasto in jih položite skupaj. Po zadostnem času namakanja tapete nanesite na stičišče in jih pritisnite. Za povečanje odpornosti proti vlagi in za slabo vpojne podlage priporočamo, da na en zavojček mešane baufanove paste za role dodate eno 750 g pločevinko baufanovega lepila za tapete. Vendar tega dodatka ne smete uporabljati pri lepljenju suhih netkanih tapet, saj lahko poslabša enostavno odstranjevanje netkanih tapet pri menjavi tapet. Upoštevati je treba navodila proizvajalca tapet za obdelavo. Morebitne ostanke paste na sprednji strani tapete takoj odstranite z vlažno krpo.

Poraba

200-300 ml/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Rok uporabnosti je vsaj 48 mesecev, če je pravilno shranjen in neodprt. Datum izdelave: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotok ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.