

Notranje polnilo

Tehnični informativni list

500g / Št.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Št.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Št.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Št.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Št.101254 / EAN 4016215101254



Naravno notranje polnilo na osnovi mavca je idealno za zapolnjevanje, glajenje in modeliranje notranjih stenskih in stropnih površin. Gladka, s celulozo ojačana izravnalna masa navdušuje z optimalnim oprijemom, enostavnim nanosom in gladkim zaključkom - idealna za popravke, popravila in kreativno oblikovanje površin.

- za zapolnjevanje, glajenje in modeliranje
- Gladka izravnalna masa na osnovi naravnega mavca
- z metilcelulozo za optimalen oprijem
- Enostavna in varna obdelava
- Obnašanje ob požaru: A1
- Skladen s standardoma CE v skladu z DIN EN 13963-3B in DIN EN 13279-1 (mavčna gladilna masa C7/20/2)

Področje uporabe

Izravnalna masa za neravne stene in strope: zapolni razpoke in luknje, poveže plošče iz trde pene ter se prilepi na beton, omet, steklo, plastiko in kovino.

Priprava

Vse podlage morajo biti čiste, suhe, ravne, trdne, vpojne in brez ločevalnih sredstev. Za povečanje trdnosti uporabite baufanov globinsko penetracijski temeljni premaz LF. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali se ne oprijemajo dovolj dobro, je treba v celoti odstraniti. Če ste v dvomih, opravite poskusni nanos.

Obdelava

1. V čisti posodi za mešanje v bistro vodo med mešanjem počasi posipajte baufan Innenspachtel, dokler ne dobite pasti podobne zmesi brez grudic. Razmerje mešanja za 1,0 kg baufan Innenspachtel: Lepljenje, mozni, polnilo - približno 0,5 do 0,6 litra vode Glajenje, polnilo - približno 0,6 do 0,7 litra vode 2. Po mešanju pustite približno 1 minuto zoreti in ponovno premešajte. Pripravljenega materiala naknadno ne redčite! 3. Nanašajte z lopatico, gladilko itd. v poljubni debelini plasti. 4. Orodje takoj po uporabi očistite s čisto vodo. Pred barvanjem premažite celotno površino sten in stropov, da dosežete videz površine brez senc. Čas sušenja: Čas sušenja je odvisen od temperature nanosa. Relativna vlažnost nad 90 %, zlasti v povezavi z nizkimi temperaturami, lahko bistveno vpliva na čas sušenja in kakovostne lastnosti. Lahko se nanaša: do pribl. 1 ure Strjevanje: pribl. 2 uri Lahko se premaže: po pribl. 1 dnevu

Poraba

na mm debeline plasti -> približno 0,7 kg/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: vsaj + 5 °C za material in krožeči zrak Prazne posode oddajte le za recikliranje. Ostanke materiala lahko odstranite v skladu z oznako odpadka št. 170802 (gradbeni materiali na osnovi mavca, razen tistih, ki spadajo pod oznako 170801).

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.