



Trajno elastična, z vlakni ojačana tesnilna masa za varno zapiranje razpok, lukenj in puščanja. Takoj vodotesno - tudi v dežju, snegu ali na mokrih podlagah. Zanesljivo se oprime skoraj vseh gradbenih materialov in zapira razpoke do 10 mm. Lahko ga prebarvamo in je enostaven za uporabo, idealen za popravila streh, balkonov, žlebov, cevi in številnih drugih notranjih in zunanjih površin.

- Trajno elastična tesnilna masa
- Takojšnja vodoodpornost - v vsakem vremenu
- z vlakni ojačana
- Premostitev razpok do 10 mm
- Prijemlje se tudi na mokre površine

Področje uporabe

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Priprava

baufan Wasser-Dicht se oprijema vseh običajnih materialov, ki se uporabljajo v gradbeništvu, kot so bitumen, strešniki, strešna lepenka, aluminij, baker, cink, beton, opeka, ploščice, les itd. Podlaga mora biti stabilna in brez ločilnih sredstev. Mehansko odstranite umazanijo, razrahljano zidovje, mah in drugo vegetacijo. Nenosilne podlage - kot so pesek, krušljiv omet - je treba utrditi z baufan Deep Primer LF.

Obdelava

baufan Wasser-Dicht je pripravljen za uporabo in ga ni treba redčiti. Nanesete ga lahko s čopičem ali lopatico. Med nanašanjem je treba paziti, da je površina zatesnjena in da je dosežena najmanjša debelina plasti 2 mm. Če se nanaša na vlažno podlago ali v slabih vremenskih razmerah (nizke temperature, dež itd.), je treba najpozneje po enem tednu nanesti drugi sloj. Ponovni premaz z akrilnimi barvami je mogoč po 24 urah. Po uporabi očistite orodje. Čas sušenja: približno 24 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65-odstotna relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); relativna vlažnost nad 90 %, zlasti v povezavi z nizkimi temperaturami, lahko bistveno vpliva na čas sušenja in kakovostne lastnosti.

Poraba

približno 1,5 kg/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago. Nosite zaščitne rokavice/zaščito za oči. V PRISTOPU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. Kožo umijte/sprhajte z veliko vode. PRI VDIHAVANJU: Odstranite na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Posodo hranite tesno zaprto v dobro prezračevanem prostoru. Vsebinsko/posodo odstranite na zbirnem mestu za nevarne ali posebne odpadke v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi. Vsebuje: ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Razred: 3, Cl.-Code: LQ7. Proizvod ni predmet ADR, ker ima plamenišče nad 23 °C, se prevaža v posodah, manjših od 450 litrov, in ima tranzitni čas daljši od 40 sekund (oddelek 2.2.3.1.5.).

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.