

## Barva za namestitev živali

### Tehnični informativni list

5l / Št.103241 / EAN 4016215103241  
10l / Št.103258 / EAN 4016215103258



Mineralna barva na osnovi belega apnenega hidrata. Prosojna barva za vse hleve ali druge notranje prostore. Po sušenju nastane površina, odporna proti brisanju, ki se odlikuje po visoki stopnji beline in zelo dobri dihalnosti. Zaradi alkalnosti ima barva poleg tega tudi antibakterijski in protiplešni učinek.

- Idealno za vse hleve za živali in druge notranje prostore
- z visoko prepustnostjo za vodno paro in dihanjem
- Regulacija vlage
- antibakterijsko, odporno proti pršicam, glivam in plesni
- Brez konzervansov, topil in mehčal

### Področje uporabe

Mineralna barva na osnovi belega apnenega hidrata za vse živinorejske objekte in druge notranje prostore. Z visoko prepustnostjo za vodno paro in zmožnostjo uravnavanja vlage.

### Priprava

Primerno za vse omete, ki vsebujejo apno in cement, neobdelano leseno površino ter trdne barvne premaze v notranjih prostorih. Podlaga mora biti suha, čista, trdna ter brez prahu in maščobe. Odstranite ohlapni material in slabo prilepljene barvne premaze s podlage. Močno vpojne, peskaste in kredaste podlage predhodno obdelajte s silikatnim fiksativom baufan. V primeru dvoma opravite poskusni nanos. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno kitno maso baufan.

### Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem ali širokim čopičem. Običajno zadostuje en nanos nerazredčenega premaza. Po potrebi lahko po popolnem sušenju nanesete še drugi nanos. Orodje takoj po uporabi očistite s čisto vodo.

#### Čas sušenja:

približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

#### Barvno prilagajanje:

Do največ 4 % z univerzalnimi koncentraty za barvno prilagajanje (tipi LW Oxyd).

#### Navodila za nanos z brez-zračnim brizgalnikom:

Barvo za hleve je treba predhodno presejati brez tlaka (velikost mrežnih oces 0,5 mm).

Strojni filter: 30 mesh

Kot brizganja: 40°-50°

Šoba: 0,025 – 0,027

Tlak brizganja: 120 – 180 bar

### Poraba

Gladke površine/fino zrnati omet → od 150 ml/m<sup>2</sup>

Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

### Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

#### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

## Opombe

Temperatura obdelave:

od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Pred obdelavo upoštevajte varnostne podatke v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko pridobite na naši spletni strani [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Hranite izven dosega otrok. Površine, ki jih ne želite premazati, prekrijte in zaščitite pred brizganjem. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Ne sme priti v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Barvo »baufan Stall-Farbe« je mogoče brez težav prebarvati z istim materialom. Pred nanosom drugih vrst premazov je treba barvo »Stall-Farbe« vedno sprati oziroma odstraniti s krtačo.

Odstranjevanje odpadkov:

V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zsušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC št. 08 01 12.

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.