



1l / Ürün no.021088 / EAN 4016215021088
5l / Ürün no.021095 / EAN 4016215021095

Potasyum silikat bazlı stabilize su camı astarı, mineral yüzeylerin kalıcı olarak sağlamlaştırılmasını sağlar ve emiciliği güvenilir bir şekilde düzenler. Sonraki kaplamalar için optimum koşullar yaratır ve maksimum yapışma ve uzun ömürlü sonuçlar için silikat boyaların profesyonel inceltilmesi için de idealdir.

- Potasyum silikat bazlı stabilize su camı astarı
- Mineral yüzeyler için astar
- Silikat boyalar için tiner
- Yüksek oranda su buharı geçirgenliği
- küfe karşı doğal özelliklere sahiptir
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Yüksek ve farklı emiciliğe sahip mineral yüzeylerin sabitlemesi ve silikat boyaların inceltilmesi için.

Hazırlık

Beton, çimento ve kireçli çimento sıva, duvar, alçı yüzeyler, fiber çimento levhalardan yapılmış duvar ve tavan yüzeyleri gibi yüzeyler için uygundur. Ayrıca yapışkan kireç, mineral ve silikat soğuk kaplamalar için. Yüzey kuru, temiz, sağlam, emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışmayan alt tabakalar ve sinterlenmiş tabakalar tamamen çıkarılmalıdır. Şüpheniz varsa, bir test katı uygulayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünlükleri uygun bir baufan dolgusu ile onarın. Boyanması amaçlanmayan yüzeyleri, özellikle cam, alüminyum ve seramik yüzeyleri önceden kaplayın. Sıçramaları hemen su ile yıkayın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice çalkalayın veya karıştırın ve bir fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Astar seyreltilmeden veya 1:2'ye kadar su ile seyreltilerek uygulanabilir. Çok emici yüzeyleri iki kez ıslak üzerine ıslak ve rulo halinde astarlayın. Diğer malzeme bazlı astarlar ve boyalar ile karıştırmayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 6 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzundur.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 100 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takın (cam değil). Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW40 Bu ürün için AB VOC sınır değeri: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Bu ürünün VOC içeriği maks.: 1 g/l

Durum: 17.10.2026

Sayfa 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.