



Su Geçirmez Ahşap Tutkalı D3

Teknik bilgi sayfası

500g / Ürün no.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Ürün no.102473 / EAN 4016215102473



İç ve dış mekanlarda yüksek mukavemetli ve dayanıklı yapıştırma için DIN EN 204-D3'e uygun su geçirmez ahşap tutkalı. Tüm ahşap türleri, ahşap bazlı paneller, OSB ve laminat için uygundur. Tutkal solventsizdir, şeffaf bir şekilde kurur ve elastik, yaşlanmaya dayanıklı bir bağlantı oluşturur. Mobilya yapımı, montaj işleri, dübel ve zıvana bağlantılarının yanı sıra yüksek yük taşıma kapasitesine sahip zıvana ve oluk yapıştırma için idealdir.

- DIN EN 204-D3 uyarınca su geçirmez yapıştırma için
- Her türlü ahşap, OSB levhalar ve laminat için idealdir
- solvent içermez
- şeffaf kurur
- ift Rosenheim tarafından test edilmiştir - 23/09/2011 tarih ve 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) sayılı uzman görüşü
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

baufan Wood Glue D3, piyasada bulunan tüm ahşap, ahşap bazlı malzemeler ve laminatların yapıştırılması için uygundur.

Hazırlık

Yapıştırılacak iş parçalarını uygun şekilde hazırlayın. Yapıştırma yüzeyleri temiz olmalı ve yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. İdeal ahşap nem oranı %8-12'dir. Daha yüksek nem oranı priz süresini uzatır.

İşleme

Baufan ahşap tutkalı D3'ü bir fırça veya tutkal tarağı ile her iki tarafa uygulayın. Toplam uygulama miktarı 150 - 200 g/m² olmalıdır. Mümkün olan en kısa parlama süresinden sonra, birleştirilecek parçaları henüz nemli iken bastırın. Presleme basıncı yaklaşık 1 N/mm² olmalı ve yaklaşık 15 dakika boyunca sürdürülmelidir. Laminat levhalar için presleme basıncı 3 N/mm²'ye ve presleme süresi 30 dakikaya çıkarılabilir. Önceden bitmiş parke veya laminat parke döşerken, baufan Ahşap Tutkalı D3'ü dilin her iki tarafına şeritler halinde uygulayın, döşeme elemanlarını birbirine itin ve birbirine vurun. Fazla yapıştırıcıyı hemen nemli bir bezle silin. Her zaman döşeme üreticisinin yapıştırıcı talimatlarına uyun. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin.

Tüketim

alt tabakaya bağlı olarak ► 150 - 200 g/m² arası

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme ve sirkülasyon havası için en az + 5 °C Kuruma süresi işleme sıcaklığına bağlıdır. Özellikle düşük sıcaklıklarla birlikte %90'ın üzerindeki bağıl nem, kuruma süresini ve kalite özelliklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Montaj malzemeleri için GISBAU - GISCODE: D1 Atık kodu no. 080410. Sadece boş kaplar geri dönüşüme gönderilmelidir. Kurutulmuş malzeme kalıntıları 080410 (080409 kapsamına girenler hariç atık yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri) veya 170904 (170901, 170902 ve 170903 kapsamına girenler hariç karışık inşaat ve yıkım atıkları) numaralı atık koduna göre veya evsel atık olarak bertaraf edilebilir.

Durum: 18.08.2026

Sayfa 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.