Duvar Kağıdı Astarı beyaz

Teknik bilgi sayfası

2,5l / Ürün no.102039 / EAN 4016215102039
5l / Ürün no.102084 / EAN 4016215102084
10l / Ürün no.102091 / EAN 4016215102091

Beyaz duvar kağıdı astarı, duvar kağıdından önce optimum yüzey hazırlığı sağlar. Güvenilir örtücülük sağlar, renk ve emicilik farklılıklarını eşitler ve düzgün beyaz, kaymaz yüzeyler oluşturur. Dokumasız duvar kağıtları için idealdir, uygulamayı kolaylaştırır ve iç mekanlarda mükemmel duvar kağıdı sonuçları sağlar.

- Duvar kağıdından önce optimum yüzey hazırlığı
- alt tabakadaki renk farklılıklarını eşitlemek için beyaz opak
- Tek bir uygulamada eşit beyazlıkta, kaymaz ve eşit emici yüzeyler için
- Tüm duvar kağıtları için idealdir - özellikle açık renkli ve yarı saydam dokumasız duvar kağıtları
- Alt tabakayı kapatmaz
- Evrensel renklendirme konsantreleri veya düz ve renklendirme renkleri ile renklendirilebilir
- solvent içermez

Uygulama alanı

Eşit emici, kaymaz yüzeyler için beyaz duvar kağıdı astarı - duvar kağıdı kaplamadan önce, açık renkli dokumasız duvar kağıtları ve yenileme çalışmaları için idealdir.

Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler (beton, alçı, kireç ve çimento sıva gibi), sıkıca yapışan emülsiyon boya katlarının yanı sıra alçıpan ve diğer alçıpanlar için uygundur. Yüzey kuru, sağlam, yük taşıyıcı, düz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi ve zayıf yapışan boyayı alt tabakadan temizleyin. Çok emici, kumlu ve kireçli yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Eski duvar kağıdını ve boyayı baufan Duvar Kağıdı Sökücü ile temizleyin. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın (maksimum tane boyutu 0,2 mm'dir). Baufan Duvar Kağıdı Astarı Beyaz ile ön işlemden geçirilmiş yüzeye başka bir işlem ancak tamamen kuruduktan sonra yapılabilir. Aletleri kullandıktan sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 6-8 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.
Renklendirme: Maksimum %10 evrensel renklendirme konsantreleri veya tam ton ve renklendirme boyası ile.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 100-200 ml/m² arasında Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Daha önce duvar kağıdı astarı ile beyaza boyanmış yüzeyler, alçı bazlı tesviye bileşikleri ile geniş alanlar üzerinde yeniden işlenmemelidir. Optimum yapışmayı sağlamak için dispersiyon bazlı bir tesviye bileşiği (baufan Finishing Filler veya baufan All Purpose Filler gibi) önerilir. Boyanmayacak yüzeyleri örtün. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayınız. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.