



Ahşap, beton, sıva ve benzeri yüzeylere güvenli yapıştırma için beyaz, solventsiz güçlü yapıştırıcı. Ahşap, PVC ve halı pervazlar, PVC kablo kanalları, ahşap paneller, kapı çerçeveleri, sert köpükten yapılmış dekoratif profiller, seramik karolar vb. için. Kalıcı ıslak maruziyet için uygun değildir.

- Çivi ve vida olmadan güvenli sabitleme
- süpürgelikler, dekoratif profiller vb. için.
- içeride ve dışarıda
- Sertleştikten sonra -20 °C ile +70 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır

Uygulama alanı

Çok yönlü kullanımlı, solvent içermeyen güçlü yapıştırıcı. Çıtaların, kablo kanallarının, dekoratif profillerin ve seramik karoların yapıştırılması için idealdir.

Hazırlık

Yapıştırılacak yüzeyler kuru, sağlam, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Yüzeylerden en az biri emici olmalıdır. Emiciliği yüksek, zımparalanmış veya tebeşirlenmiş yüzeyleri Deep Primer LF ile astarlayın.

İşleme

Kartuşun ucunu dişli kısmın üstünden kesin ve nozulu vidalayın. Yapıştırıcıyı nokta veya şerit şeklinde sürün. Parçaları birleştirin ve sıkıca bastırın. Ağır parçaları/sert çıtaları, yapıştırıcı sertleşene kadar sabitleyin. Yapıştırıcı kalıntılarını hemen suyla temizleyin.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici zemin) 24 – 72 saat sonra sertleşir ve yük taşıyabilir hale gelir; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak uzar.

Depolama

Ambalajı iyice kapatın ve serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olmamalıdır.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Göz veya ciltle temas halinde derhal bol suyla iyice durulayınız. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyiniz.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Atık bertarafı:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş kalıntıları EWC atık kodu 08 04 10'a göre bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.