Strafor Yapıştırıcı

Teknik bilgi sayfası

1kg / Ürün no.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Ürün no.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Ürün no.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Ürün no.102596 / EAN 4016215102596

Yüksek başlangıç yapışkanlığına sahip, spatula ile sürülebilen kıvamda, kullanıma hazır dispersiyonlu yapıştırıcı. İç mekanlarda Styropor® ve sert köpükten yapılmış tavan, dekor ve yalıtım levhalarının, süs profillerinin ve astar kağıtlarının yapıştırılması için uygundur.

- Polistiren ve sert köpükten üretilmiş dekoratif levhalar, tavan levhaları, yalıtım levhaları, süs profilleri ve astar kağıtları için
- yüksek başlangıç tutunma gücü
- güvenilir yapışma gücü
- nemli ortamlara dayanıklı
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

Tavan döşemeleri, dekoratif profiller, altlık duvar kağıdı ve iç mekan polistiren dekoratif ve yalıtım panelleri için yüksek ilk yapışma özelliğine sahip dispersiyon yapıştırıcı.

Hazırlık

Beton, gaz beton, duvar, alçı ve çimento duvar levhaları, tesviye bileşikleri, çimento ve alçı sıvalar, eski emülsiyon boyalar gibi yüzeyler için. Emici olmayan yüzeyler uygun değildir. Yüzey temiz, kuru, düz, yük taşıyıcı ve emici olmalı ve ayırıcı maddeler içermemelidir. Dayanımı arttırmak için baufan Deep Penetrating Primer LF kullanın. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışmayan yüzeyler tamamen kaldırılmalıdır. Şüpheniz varsa, bir test uygulaması yapın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın/tüpü iyice yoğurun. Noktasal/kenar yapıştırma: Malzemeyi panelin arkasına noktalar halinde ve gerekirse kenar çevresinde şeritler halinde uygulayın. Tam yüzey yapıştırma: Yapıştırıcıyı taraklı mala ile - tercihen B1 veya B2 - panelin arkasının veya düz alt tabakanın tüm yüzeyine uygulayın. Sert köpük levhayı yapıştırıcı yatağına yerleştirin ve aşağı doğru bastırın. Tavan yapıştırması için, yapıştırıcının panelin arkasına uygulanması tavsiye edilir. Tabaka malzeme için, tüm yüzeye eşit şekilde bastırmak için bir rulo kullanın. Yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra, yapıştırılan yüzeyler boyanabilir, duvar kağıdı yapılabilir veya tesviye edilebilir. Yapıştırıcı kalıntılarını hemen temiz su ile temizleyin. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey) mm katman kalınlığı başına yaklaşık 24 saat; elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Tüketim

Alt tabakaya ve uygulama kalınlığına bağlı olarak → 500 - 900 g/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Kullanım sırasında yemek yemek, içecek tüketmek ve sigara içmekten kaçınılmalıdır. Koruyucu gözlük takın. Gözlere veya cilde temas

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

etmesi halinde derhal bol suyla iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.