

Silikat İç Cephe Boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.021026 / EAN 4016215021026
10l / Ürün no.021033 / EAN 4016215021033



Bu yüksek kaliteli silikat iç cephe boyası, yüksek opaklığı ve aşırı su buharı geçirgenliği ile etkileyicidir. Koruyucu madde içermez, sağlıklı bir iç mekan iklimini destekler ve mineral yüzeyler için idealdir. Mat yüzey, düzgün, doğal bir yüzey görünümü ve uzun ömürlü, güzel duvar ve tavan yüzeyleri sağlar.

- Yüksek opaklıkta silikat bazlı iç cephe boyası
- mineral yüzeyler için
- Su buharına karşı yüksek geçirgenlik
- 6 m²/l verim ile kontrast oranı sınıf 2
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci sınıfı 3
- Parlaklık seviyesi donuk mat
- koruyucu madde içermeyen
- Solvent, plastikleştirici ve buğulanmaya neden olan maddeler içermez
- havasız püskürtülebilir

Uygulama alanı

İç duvar ve tavan yüzeyleri için DIN 18363'e uygun beyaz dispersiyon silikat boya.

Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler (beton, duvar, tesviye bileşikler, çimento, alçı ve kireç sıva gibi), alçıpan ve diğer alçıpanlar, mineral keçe ve mineral, silikat ve mat emülsiyon boyaların sıkıca yapışan katları için. Yüzey kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeleri, eski duvar kağıdını ve zayıf yapışan boya katlarını alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri silikat sabitleyici ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Astar maksimum %10 Silikat Fiksatif ile seyreltilebilir, ilk kat boya kuruduktan sonra son katı seyreltmeden uygulayın. Geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: maks. %3 evrensel renklendirme konsantreleri ile (sadece LW Oxyd tipleri). Havasız sprej uygulaması hakkında notlar: Püskürtme açısı: 50° Nozul: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 125 ml/m²'den itibaren Nesneye bir test katı uygulayarak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçın. Koruyucu gözlük takın (cam değil). Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Püskürtme yaparken A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın. Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW40 Bu ürün için AB VOC sınır değeri:

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) Bu ürünün VOC içeriği maks.: 1 g/l

Durum: 17.10.2026

Sayfa 2/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ Internet
www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.