

2,5l / Ürün no.021736 / EAN 4016215021736

5l / Ürün no.021743 / EAN 4016215021743

10l / Ürün no.021750 / EAN 4016215021750



Bu yüksek kaliteli lateks boya yüzeylere zarif, ipeksi bir parlaklık verir ve yüksek opaklığı ile etkileyicidir. Özellikle dayanıklıdır, fırçalamaya karşı dirençlidir ve temizlenmesi kolaydır - trafiğin yoğun olduğu alanlar için idealdir. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun olan bu boya, profesyonel bir görünüme sahip uzun ömürlü ve bakımlı yüzeyler sağlar.

- yüksek dayanıklılığa sahip kaplamalar için
- İpek parlaklığında yüzey kaplaması
- 6,5 m<sup>2</sup>/l verim ile kontrast oranı sınıf 2
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci sınıfı 1
- Parlaklık seviyesi: orta parlaklık
- Solvent, plastikleştirici ve buğulanmaya neden olan maddeler içermez
- havasız püskürtülebilir
- Yüksek opaklık

### Uygulama alanı

İç ve dış duvar ve tavan yüzeyleri için emülsiyon boya. Temizlenebilir olması gereken yüzeyler için idealdir.

### Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler (beton, duvar, tesviye bileşikler, çimento, alçı ve kireç siva gibi), alçıpan ve diğer alçıpanlar, sıkıca yapışan emülsiyon boya katlarının yanı sıra ahşap talaşı, cam kumaşı ve diğer boyanabilir duvar kağıdı ve duvar kaplamaları için. Yüzey kuru, temiz, sağlam, eşit emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve zayıf yapışan boyaları alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri baufan Deep Penetrating Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

### İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Astar olarak, boya maksimum %10 su ile seyreltilebilir. İlk kat boya kuruduktan sonra son kat olarak seyreltilmeden uygulayın. Geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Maksimum %10 evrensel renklendirme konsantreleri veya katı renklendirme boyası ile. Havasız sprej uygulaması hakkında notlar: Püskürtme açısı: 50° Meme: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

### Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince siva taneleri → 125 ml/m<sup>2</sup>'den itibaren Nesneye bir test katı uygulayarak tam tüketim miktarını belirleyin.

### Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

### Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

### İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.