Duvar Boyası yıkamaya dayanıklı

Teknik bilgi sayfası

2,5l / Ürün no.100509 / EAN 4016215100509
5l / Ürün no.100523 / EAN 4016215100523
10l / Ürün no.100547 / EAN 4016215100547

İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için iyi örtücülüğe sahip, beyaz, mat boya. Rulo, fırça veya uygun bir püskürtme cihazı ile kolay ve verimli bir şekilde uygulanır.

- mat iç boya
- İyi opaklık
- işlemek için rasyonel
- 8 m²/l verim ile kontrast oranı sınıf 3
- Mat parlaklık seviyesi
- AgBB'nin (Yapı Ürünlerinin Sağlık Açısından Değerlendirilmesi Komitesi) gerekliliklerini yerine getirir
- Solvent, plastikleştirici ve buğulanmaya neden olan maddeler içermez
- havasız püskürtülebilir

Uygulama alanı

İç mekan yüzeyleri için beyaz dispersiyon boya.

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (beton, duvar, macun, çimento, alçı ve kireç sıvaları gibi), alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları, sağlam bir şekilde yapışmış dispersiyon boya katmanları ile kaba lifli duvar kağıtları ve diğer üzerine boyanabilir duvar kağıtları ve duvar kaplamaları için. Zemin kuru, temiz, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zemin üzerindeki gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve zayıf yapışan boya katmanlarını temizleyin. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminlere baufan Tiefgrund LF astar uygulayın. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan dolgu macunu ile düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, geniş yüzey fırçası veya uygun püskürtme cihazı ile uygulayın. Astar katı olarak boya, en fazla %5 su ile seyreltilebilir. Son kat, ilk boya katının tamamen kurumasından sonra seyreltilmeden uygulanır. Daha geniş yüzeyleri boyarken, boya izlerinin oluşmasını önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışma yöntemi uygulanmalıdır. Çalışma aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizlenmelidir.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin); elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak uzar.

Renk tonlama:
En fazla %10 oranında evrensel renk tonlama konsantreleri veya tam tonlu ve tonlama boyası ile.

Airless püskürtme uygulaması ile ilgili bilgiler:
Püskürtme açısı: 50°
Nozul: 0,023 – 0,027
Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → 150 ml/m²'den itibaren
Obje üzerinde deneme uygulaması yaparak kesin tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Ambalajı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri örtünüz. Püskürtme işlerinde A2/P2 kombine filtre kullanın. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemek yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Göz veya cilde temas etmesi halinde derhal bol suyla iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

Atık bertarafı:
Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntılar, atık kodu 08 01 12'ye göre bertaraf edilmelidir.

Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.