



Kireç ve çimento içeren alkali yüzeylerin güvenli bir şekilde nötralizasyonu için izole edici konsantre. Aşırı alkaliniteyi azaltır, çiçeklenmeyi önler ve sonraki kaplamalar için düzgün, yapışkan bir taban sağlar. Yüzey ön işlemleri için idealdir.

- Boya hasarını ve lekelenmeyi önler
- Yeni sıva alanlarının ön işlemleri için
- Gevrek ve zımparalanmış sıva yüzeylerini sertleştirir ve sızdırmaz hale getirir
- Çözünbilir kireç tuzlarının çiçeklenmesine karşı
- İlk aşamalarında duvar tuzruhu ile mücadele etmek için
- Silikat boya tekniğinde astar
- Su ile 1:4 oranına kadar seyreltilebilir

Uygulama alanı

OLAFIRN kireç ve çimentolu yüzeyleri nötralize eder ve sıkıştırır, çiçeklenmeyi ve lekeleri önler ve su izlerini ve ısı iziyle eder.

Hazırlık

OLAFIRN uygulamasından önce taze sıva ve beton tamamen prizini almış olmalıdır. Taze sıvayı 14 gün boyunca florlamayın. Yüzeydeki gevşek parçacıkları temizleyin.

İşleme

OLAFIRN'i 1:4 oranında su ile seyreltin ve çözeltiyi bir fırça kullanarak yüzeye iki kez uygulayın. Kaplar ve aletler aside dayanıklı olmalı ve kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Kuruduktan sonra, işlenmiş yüzeyleri tekrar su ile durulayın. Aside dayanıklı olmayan malzemeleri (örn. mermer, cam, fayans, vb.) sıçramalardan koruyun ve gerekirse hemen suyla durulayın.

Tüketim

İki kez uygulandığında 1 litre yaklaşık 10-12 m² için yeterlidir.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme ve sirkülasyon havası için en az + 5 °C Atık kodu no. 060106 Sadece boş kapları geri dönüşüm için bertaraf edin. Malzeme artıkları 170904 atık koduna göre (karışık inşaat ve yıkım atıkları), 060106 atık koduna göre (diğer asitler) veya evsel atık olarak çözelti halinde veya kurutulularak bertaraf edilebilir.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.