

Profesyonel Camcı Macunu

Teknik bilgi sayfası

750g / Ürün no.059803000 / EAN 4016818390680



Ahşap ve metal çerçevelerdeki tek camların sızdırmazlığı için yüksek kaliteli pencere macunu. Pratik yuvarlak teneke sağlam ve temiz saklama sağlar

- DIN 18545 uyarınca camlama için yüksek kaliteli pencere macunu
- Renk bej

Uygulama alanı

Tek camın sızdırmazlığı için yüksek kaliteli pencere macunu.

Hazırlık

Yapıştırma yüzeyleri kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, yağ, vb.) arındırılmış olmalıdır. Kötü yapışmış boya katlarını temizleyin. Ahşap yivlere uygun bir astar ile ön işlem uygulayın. Astar katlarının herhangi bir ayırıcı madde içermediğinden emin olun.

İşleme

PROFI cam macununu derzin içine iyice bastırın ve yüzeyi bir macun bıçağı ile düzeltin. Kuruma süresi boyunca, macun yatağına herhangi bir yoğuşmanın girmesini önlemek çok önemlidir. Macunun sertleşmesi için oksijene ihtiyaç duyulduğundan, çift camlar camlamadan hemen sonra monte edilmemelidir. Yaklaşık 4 - 6 hafta sonra, sertleşmiş macunu hava koşullarına dayanıklı bir boya ile kaplayın. Soğuk veya yağışlı hava koşulları kuruma süresini önemli ölçüde etkileyebilir.

Depolama

Serin bir yerde ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklayın. Kapalı kapta raf ömrü 12 aydır.

Notlar

BFS veri sayfası no. 23, DIN 18361 ve DIN 18545 hükümlerine uyulmalıdır. 5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurutulmuş malzeme artıkları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Kirlenmemiş kalıntıları EWC 08 04 10 atık koduna göre bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.