

Клей для шпалер - спеціальний

Технічний паспорт

200g / Пункт №.530310 / EAN 4002175029011



Цей недорогий клей для шпалер перевіреної якості ідеально підходить для наклеювання шпалер з деревної стружки, а також важких і сухих шпалер, що знімаються. Легко змішується, забезпечує надійну адгезію та чисте, рівномірне наклеювання. Для надійної фіксації та вражаючих результатів у класичному дизайні стін.

- Армований синтетичною смолою
- готовий до використання приблизно через 30 хвилин

Сфера застосування

Шпалерний клей для приклеювання важких шпалер і деревно-стружкових матеріалів.

Підготовка

Наклеюйте шпалери тільки на суху, стійку, чисту, гладку і міцну основу. Видаліть залишки шпалер, забруднення та фарбу, що відшарувалася. Тріщини, дірки та нерівності зашпаклювати шпаклівкою. Відшліфовані та крейдовані основи заґрунтувати ґрунтовкою Deer Primer LF. Сильно поглинаючі основи попередньо обклеїти (таблиця) або заґрунтувати. Грубозернисту штукатурку обробити макулатурою.

Обробка

Рівномірно і рясно нанесіть клей на смуги шпалер, прикладіть їх один до одного і, дотримавшись встановленого часу замочування, наклейте встик. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер. Для слабопоглинаючих основ і для підвищення вологостійкості рекомендуємо додати одну 750-грамову баночку клею для шпалер на одну упаковку спеціальної пасти.

Співвідношення змішування: попереднє наклеювання: 1:40 = 8 л води = 60-80 м² важкі шпалери: 1:20 = 4 л води = 22-26 м² (4-5 рулонів) шпалери з деревної стружки: 1:20 = 4 л води = 22-26 м² спеціальні клеї, шпалери з рельєфним тисненням без друку: 1:15 = 3 л води = 10-15 м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим, у сухому, прохолодному, але захищеному від замерзання місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Не використовувати при температурі нижче +5 °C. Залишки пасти негайно видалити вологою ганчіркою. Після використання очистіть інструменти водою. Не містить ізотіазолінонів, тому змішану пасту слід використати якнайшвидше. Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Рідкі залишки утилізувати згідно з кодом відходів EWC 08 04 10.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.