



## Фарба для стін DIN

### Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.100707 / EAN 4016215100707

5l / Пункт №.100721 / EAN 4016215100721

10l / Пункт №.100745 / EAN 4016215100745



Ця білосніжна інтер'єрна фарба вражає своєю високою непрозорістю та рівною, матовою поверхнею. Її легко і приємно наносити, вона ідеально підходить для ремонту та перефарбовування житлових приміщень. Результат - чисті, спокійні поверхні стін з довговічним охайним виглядом.

- Біле внутрішнє покриття з високою непрозорістю
- З ним легко і приємно працювати
- Клас контрастності 2 з продуктивністю 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання, клас 3 відповідно до DIN EN 13300
- Рівень матового блиску
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

### Сфера застосування

Емульсійна фарба для внутрішніх поверхонь стін і стель.

### Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настильні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, стабільною, рівномірно вбирати вологу і не містити пилу і жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдовані основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deer Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan.

### Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Для ґрунтування фарбу можна розбавити максимум 5 % води. Верхній шар наноситься нерозбавленим після висихання першого шару фарби. Під час фарбування великих поверхонь працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Час висихання: прибл. 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання. Колеровка: макс. 10 % універсальних тонуючих концентратів або повнотонкової та тонуючої фарби. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

### Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

### Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

### Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. Під час розпилення можуть

### Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

**Підказка:**

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.